

File 351:Derwent WPI 1963/2003/UD,UM &UP=200336
(c) 2003 Thomson Derwent

1/5/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.
011855274
WPI Acc No: 1998-272184/199824
XRAM Acc No: C98-085025

Powder compositions hardened by radiation - contain mixture of at least one semi-crystalline polyester containing terminal methacryloyl groups, and at least one acrylic copolymer containing ethylenically unsaturated groups, for use in paints and varnishes.

Patent Assignee: UCB SA (UNIO)

Inventor: LOOSEN P; LOUTZ J; MAETENS D; MOENS L; VAN KERCKHOVE M

Number of Countries: 036 Number of Patents: 017

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
WO 9818874	A1	19980507	WO 97BE125	A	19971024	199824	B
ZA 9709555	A	19980729	ZA 979555	A	19971024	199835	
AU 9746961	A	19980522	AU 9746961	A	19971024	199840	
BE 1010713	A3	19981201	BE 96906	A	19961025	199903	
NO 9901954	A	19990423	WO 97BE125	A	19971024	199930	
			NO 991954	A	19990423		
EP 934371	A1	19990811	EP 97909088	A	19971024	199936	
			WO 97BE125	A	19971024		
BR 9712440	A	19991019	BR 9712440	A	19971024	200008	
			WO 97BE125	A	19971024		
CN 1234062	A	19991103	CN 97199070	A	19971024	200011	
CZ 9901425	A3	20000315	WO 97BE125	A	19971024	200021	
			CZ 991425	A	19971024		
NZ 334892	A	20000929	NZ 334892	A	19971024	200060	
			WO 97BE125	A	19971024		
MX 9903751	A1	19990801	MX 993751	A	19990422	200063	
AU 727714	B	20001221	AU 9746961	A	19971024	200106	
KR 2000052762	A	20000825	WO 97BE125	A	19971024	200121	
			KR 99703567	A	19990423		
JP 2001503794	W	20010321	WO 97BE125	A	19971024	200122	
			JP 98519826	A	19971024		
IL 129275	A	20010826	IL 129275	A	19971024	200157	
US 6384102	B1	20020507	WO 97BE125	A	19971024	200235	
			US 2000284880	A	20000421		
TW 474955	A	20020201	TW 97115586	A	19971022	200303	

Priority Applications (No Type Date): BE 96906 A 19961025

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

WO 9818874 A1 F 45 C09D-167/07

Designated States (National): AU BR CA CN CZ ID IL JP KR MX NO NZ PL RU TR US

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE

ZA 9709555 A 58 C09D-000/00

AU 9746961 A C09D-167/07 Based on patent WO 9818874

BE 1010713	A3	C09D-000/00	
NO 9901954	A	C09D-000/00	
EP 934371	A1 F	C09D-167/07	Based on patent WO 9818874
Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE			
BR 9712440	A	C09D-167/07	Based on patent WO 9818874
CN 1234062	A	C09D-167/07	
CZ 9901425	A3	C09D-167/07	Based on patent WO 9818874
NZ 334892	A	C08L-033/06	Based on patent WO 9818874
MX 9903751	A1	C09D-167/07	
AU 727714	B	C09D-167/07	Previous Publ. patent AU 9746961
			Based on patent WO 9818874
KR 2000052762	A	C09D-167/07	Based on patent WO 9818874
JP 2001503794	W 50	C08L-067/02	Based on patent WO 9818874
IL 129275	A	C08L-033/06	Based on patent WO 9818874
US 6384102	B1	C08F-002/46	Based on patent WO 9818874
TW 474955	A	C08G-063/21	
Abstract (Basic): WO 9818874 A			

Powder compositions which can be hardened by radiation contain mixture of at least one semi-crystalline polyester containing terminal methacryloyl groups; and at least one acrylic copolymer containing ethylenically unsaturated groups; these polyesters comprising reaction products of a glycidyl methacrylate, or beta -methylglycidyl methacrylate; and a semi-crystalline polyester containing terminal carboxyl groups; the latter being selected from polyester which is reaction product of constituent acid containing (a1) 85-100mol.% terephthalic acid, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, or 1,12-dodecanedioic acid, and (a1') 0-15mol.% at least one other 4-14C di- or polycarboxylic aliphatic, cycloaliphatic, or aromatic acid; and constituent alcohol containing (a2) 85-100mol.% 2-12C straight chain saturated aliphatic diol, and (a2') 0-15mol.% at least one other 2-15C aliphatic or cycloaliphatic di- or polyol; or polyester which is reaction product of constituent acid containing (b1) 85-100 mol.% 4-14C straight chain saturated aliphatic dicarboxylic acid, and (b1') 0-15mol.% at least one other 4-14C di- or polycarboxylic aliphatic, cycloaliphatic, or aromatic acid; and constituent alcohol containing (b2) 85-100mol.% 1,4-cyclohexanediol or 1,4-cyclohexanedimethanol, and (b2') 0-15mol.% at least one other 2-15C aliphatic or cycloaliphatic di- or polyol. Acrylic copolymer consists of reaction product of acrylic copolymer with functional groups containing (c1) 40-95mol.% at least one monomer containing (meth)acryloyl group, (c1') 5-60mol.% at least one other ethylenically unsaturated monomer, and (c1'') 5-60mol.% other unsaturated monomer with group capable of undergoing addition or condensation reaction e.g. epoxy or carboxyl; with monomer (c2) containing unsaturated group and group capable of undergoing addition or condensation reaction with (c1''). Also claimed are method for coating article with said article; and varnishes and paints obtained from said article.

USE - In making paints and varnishes (claimed).

ADVANTAGE - Paints and varnishes produced from claimed composition harden at low temperatures without need for crosslinking agents.

Dwg.0/0

Title Terms: POWDER; COMPOSITION; HARDEN; RADIATE; CONTAIN; MIXTURE; ONE; SEMI; CRYSTAL; POLYESTER; CONTAIN; TERMINAL; METHACRYLOYL; GROUP; ONE; ACRYLIC; COPOLYMER; CONTAIN; ETHYLENIC; UNSATURATED; GROUP; PAINT; VARNISH

Derwent Class: A14; A23; A82; G02

International Patent Class (Main): C08F-002/46; C08G-063/21; C08L-033/06;
C08L-067/02; C09D-000/00; C09D-167/07
International Patent Class (Additional): C08L-067/07; C09D-005/03;
C09D-133/06
File Segment: CPI



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : C09D 167/07, 133/06, C08L 67/07, 33/06	A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 98/18874 (43) Date de publication internationale: 7 mai 1998 (07.05.98)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/BE97/00125 (22) Date de dépôt international: 24 octobre 1997 (24.10.97) (30) Données relatives à la priorité: 9600906 25 octobre 1996 (25.10.96) BE (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): UCB, S.A. [BE/BE]; Avenue Louise 326, B-1050 Bruxelles (BE). (72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): MOENS, Luc [BE/BE]; Ijsvogellaan 30, B-1640 Sint-Genesius-Rode (BE). LOUTZ, Jean-Marie [BE/BE]; A rue Langeveld 149, B-1180 Bruxelles (BE). MAETENS, Daniel [BE/BE]; Avenue René Comhaire 108, B-1080 Bruxelles (BE). LOOSEN, Patrick [BE/BE]; Kaardijk 71, B-2870 Ruis- broek (BE). VAN KERCKHOVE, Marc [BE/BE]; Rue Saint Martin 93, B-1457 Nil-Saint-Vincent (BE). (74) Mandataire: ROELANTS, François; UCB, S.A. - Dépt. D.T.B., Rue d'Anderlecht 33, B-1620 Drogenbos (BE).	(81) Etats désignés: AU, BR, CA, CN, CZ, ID, IL, JP, KR, MX, NO, NZ, PL, RU, TR, US, brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale.</i>	
(54) Title: POWDER COMPOSITIONS WITH SEMICRYSTALLINE POLYESTER AND ACRYLIC COPOLYMER BASE CONTAIN- ING ETHYLENICALLY UNSATURATE GROUPS (54) Titre: COMPOSITIONS EN POUDRE A BASE DE POLYESTERS SEMI-CRISTALLINS ET DE COPOLYMERES ACRYLIQUES, CONTENANT DES GROUPE ETHYLENIQUEMENT INSATURES (57) Abstract <p>The invention concerns powder compositions hardenable by radiation usable as paint or varnish comprising a mixture of at least a semicrystalline polyester containing terminal methacryloyl groups and of at least an acrylic copolymer containing ethylenically unsaturate groups, these polyesters comprising the reaction products of a glycidyl methacrylate and of a semicrystalline polyester containing terminal carboxyl groups.</p> <p>(57) Abrégé <p>Compositions en poudre durcissables par rayonnement utilisables comme peinture ou vernis qui comprennent un mélange d'au moins un polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux et d'au moins un copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés, ces polyesters comprenant les produits de réaction d'un méthacrylate de glycidyle et d'un polyester semi-cristallin contenant des groupes carboxyle terminaux.</p></p>		

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaïdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave de Macédoine	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce	ML	Mali	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	MN	Mongolie	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MR	Mauritanie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MW	Malawi	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MX	Mexique	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	NE	Niger	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NL	Pays-Bas	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NO	Norvège	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NZ	Nouvelle-Zélande	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire démocratique de Corée	PL	Pologne		
CM	Cameroon	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CN	Chine	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CU	Cuba	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
CZ	République tchèque	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DE	Allemagne	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
DK	Danemark	LR	Libéria	SG	Singapour		
EE	Estonie						

Compositions en poudre à base de polyesters semi-cristallins et de copolymères acryliques, contenant des groupes éthyléniquement insaturés.

DESCRIPTION

La présente invention se rapporte à de nouvelles compositions en poudre durcissables par rayonnement comprenant un mélange d'au moins un polyester semi-cristallin contenant
5 des groupes méthacryloyle terminaux et d'au moins un copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés, de même qu'à la préparation et aux utilisations desdites compositions.

Plus particulièrement, la présente invention concerne des compositions en poudre durcissables par irradiation ultraviolette ou par faisceaux d'électrons accélérés, dont le liant
10 est constitué par un mélange d'au moins un polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux et d'au moins un copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés, et de préférence des groupes acryloyle ou méthacryloyle, et qui se prêtent à la production d'enduits de peinture et de vernis présentant un ensemble unique de propriétés, entre autres une excellente dureté et flexibilité, une remarquable résistance aux
15 solvants, en même temps qu'une bonne stabilité au stockage.

Les compositions thermodurcissables en poudre sont bien connues dans l'état de la technique et sont largement utilisées comme peintures et vernis pour le revêtement d'objets les plus divers. Les avantages de ces poudres sont nombreux; d'une part les problèmes dus aux solvants sont complètement supprimés, d'autre part les poudres sont utilisées à 100%,
20 dans la mesure où seule la poudre en contact direct avec le substrat est retenue par celui-ci, l'excès de poudre étant, en principe, intégralement récupérable et réutilisable. C'est pourquoi ces compositions en poudre sont préférées par rapport aux compositions de revêtement se présentant sous la forme de solutions dans un solvant organique.

Les compositions thermodurcissables en poudre ont déjà trouvé un large débouché
25 dans l'enduction des appareils électroménagers, des accessoires de l'industrie automobile, du mobilier métallique, etc. Elles contiennent généralement des composés organiques thermodurcissables constituant le liant de la peinture, des charges, des pigments, des catalyseurs et des additifs divers pour adapter leur comportement à leur utilisation.

Il existe différents types de compositions thermodurcissables en poudre. Les
30 compositions les plus connues contiennent comme liant, des polyesters contenant des groupes carboxyle ou des groupes hydroxyle, des copolymères acryliques porteurs de groupes glycidyle, carboxyle ou hydroxyle, etc., en mélange avec des agents de réticulation contenant des groupes fonctionnels capables de réagir avec les groupes fonctionnels des polymères précités.

Les copolymères acryliques contenant des groupes glycidyle, carboxyle ou hydroxyle
35 utilisés dans les compositions thermodurcissables en poudre sont typiquement constitués d'acrylates et de méthacrylates d'alkyle, de monomères vinyliques ou allyliques, d'acrylamides, d'acides acrylique ou méthacrylique, d'acrylates et de méthacrylates d'hydroxyalkyle ou de

glycidyle. Ces copolymères acryliques présentent, des températures de transition vitreuse, de l'ordre de 45 à 85°C; il est nécessaire d'utiliser des copolymères acryliques ayant de telles températures de transition vitreuses, car pour des températures plus basses, les compositions ne sont pas stables et se réagglomèrent au cours du stockage.

5 La viscosité à la fusion des copolymères acryliques est également élevée, de l'ordre de 10 à 10.000 mPa.s à 200°C (méthode cône/plateau). Cette viscosité élevée des copolymères acryliques entraîne une série de problèmes. En effet, lors de la fusion des compositions qui les contiennent, pour la préparation de revêtements, l'écoulement de l'enduit est freiné par la valeur élevée de la viscosité.

10 Enfin un autre problème réside dans la température de cuisson des compositions thermodurcissables contenant des copolymères acryliques porteurs de groupes glycidyle, carboxyle ou hydroxyle. En effet, même en choisissant judicieusement l'agent de réticulation et un catalyseur approprié pour la réaction entre le groupe fonctionnel du copolymère acrylique et celui de l'agent de réticulation, il n'est jamais recommandé d'effectuer la cuisson de telles
15 compositions à des températures inférieures à 140°C, pendant une durée d'au moins 10 minutes. Si l'on applique des températures de cuisson plus basses, les revêtements obtenus présentent généralement un mauvais aspect de surface. Il serait donc souhaitable de trouver un moyen d'abaisser ces température et durée de cuisson.

Par ailleurs, même dans des conditions idéales, les revêtements obtenus à partir de
20 compositions thermodurcissables contenant des copolymères acryliques présentent toujours un manque de flexibilité et de résistance à l'impact.

Pour résoudre les problèmes de flexibilité et de résistance à l'impact, on a proposé plus récemment d'ajouter un polyester semi-cristallin contenant des groupes carboxyle ou des groupes hydroxyle aux compositions thermodurcissables en poudre dont il est question ici, tel
25 que décrit dans la demande de brevet WO 94/01505.

Cependant, en dépit de leurs propriétés avantageuses, les polyesters semi-cristallins de l'état de la technique présentent aussi des inconvénients importants à l'échelle technique, même si ces polyesters semi-cristallins sont utilisés comme supplément pour modifier les copolymères acryliques ou les polyesters classiques disponibles dans le commerce.

30 En effet, les enduits obtenus à partir de telles compositions contenant des polyesters semi-cristallins présentent une dureté de surface réduite (dureté au crayon HB).

Par ailleurs, pour qu'ils soient durcissables à une température modérée, au moins 140°C en général, les copolymères acryliques requièrent la présence d'un agent de réticulation et d'un catalyseur. Or, pour la préparation de la poudre, il faut fondre le copolymère acrylique
35 avec l'agent de réticulation, le catalyseur et les autres additifs dans une extrudeuse, à une température proche de la température de réticulation du système. Il s'ensuit que, sans précautions particulières, il se produit déjà lors de la préparation de la poudre une réticulation prématurée indésirable du liant par réaction entre le copolymère acrylique et l'agent de ,

réticulation. Cette réticulation prématurée du liant peut, sans précautions particulières, causer le blocage de l'extrudeuse ce qui présente un danger réel non négligeable. Une poudre ainsi préparée produit des revêtements défectueux, à cause de la présence de particules gélifiées. Par ailleurs, au moment où le film fondu doit s'étaler sur le substrat à revêtir, la
5 présence d'une quantité trop importante de catalyseur de réticulation provoque une réticulation prématurée, qui entraîne une élévation rapide de la viscosité de l'enduit. Cette élévation de la viscosité empêche un bon étalement, ce qui conduit à des malformations du revêtement obtenu, telles que peau d'orange, etc.

Pour éviter ces inconvénients, et dans le but d'abaisser encore les température et durée
10 de cuisson de compositions durcissables en poudre contenant des copolymères acryliques, on a récemment tenté d'utiliser des compositions durcissables par rayonnement ultraviolet ou par des faisceaux d'électrons. Dans ce but, on a utilisé des copolymères acryliques insaturés par exemple. C'est ainsi que dans la demande de brevet WO 93/25596 on a obtenu un bon étalement de l'enduit et des revêtements ayant une bonne flexibilité, grâce à une faible viscosité
15 et à une basse température de transition vitreuse, en réalisant la fusion de la poudre entre 100 et 150°C pendant une durée de 10 à 30 minutes. Toutefois cette basse température de transition vitreuse est la cause d'un manque de stabilité au stockage et d'une réagglomération de la poudre après une durée prolongée de stockage à 40°C.

Par voie de conséquence, il serait très souhaitable de pouvoir disposer de nouveaux
20 liants pour la fabrication de compositions en poudre qui peuvent être durcis par irradiation ultraviolette ou par faisceaux d'électrons accélérés et qui ne présentent plus les inconvénients rappelés plus haut, compte tenu du fait que le mécanisme de réticulation n'est plus concomitant à celui de fusion de la poudre. De tels liants devraient permettre de préparer des compositions en poudre durcissables à des températures peu élevées, par exemple 100 à
25 150°C, fusibles rapidement, comme pendant des durées courtes de 1 à 5 minutes, avant irradiation. En outre ces compositions devraient à la fois présenter une bonne stabilité au stockage, et assurer la production d'enduits de peinture ou de vernis possédant d'excellentes propriétés physiques, en particulier en ce qui concerne la fluidité à l'état fondu, l'aspect de surface, la dureté superficielle, la flexibilité, et la résistance aux solvants.

30 On a maintenant fait la découverte surprenante que cet objectif est atteint lorsque, pour la préparation des compositions en poudre durcissables par rayonnement UV ou faisceaux d'électrons accélérés, on utilise comme liant un mélange de polyesters semi-cristallins contenant des groupes méthacryloyle terminaux et de copolymères acryliques contenant des groupes éthyléniquement insaturés, de préférence des groupes acryloyle ou
35 méthacryloyle. Les polyesters sont préparés à partir d'un méthacrylate de glycidyle et de polyesters semi-cristallins, eux-mêmes préparés à partir de constituants acide et alcoolique déterminés.

La présente invention a donc pour objet de nouvelles compositions en poudre durcissables par rayonnement UV ou faisceaux d'électrons accélérés comprenant un mélange d'au moins un polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux et au moins un copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés, ces
5 polyesters comprenant les produits de réaction d'un méthacrylate de glycidyle et d'un polyester semi-cristallin contenant des groupes carboxyle terminaux, ce dernier étant choisi parmi

(a) un polyester qui est le produit de réaction de

- 10 (1) un constituant acide qui contient (a.1.1) 85 à 100 moles % d'acide téréphtalique, d'acide 1,4-cyclohexanedicarboxylique ou d'acide 1,12-dodecanedioïque et (a.1.2) 0 à 15 moles % d'au moins un autre acide di- ou polycarboxylique aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique ayant de 4 à 14 atomes de carbone; avec,
- (2) un constituant alcoolique qui contient (a.2.1) 85 à 100 moles % d'un diol aliphatique saturé à chaîne droite ayant de 2 à 12 atomes de carbone et (a.2.2) 0 à
15 15 moles % d'au moins un autre di- ou polyol aliphatique ou cycloaliphatique ayant de 2 à 15 atomes de carbone; et

(b) un polyester qui est le produit de réaction de

- 20 (1) un constituant acide qui contient (b.1.1) 85 à 100 moles % d'un acide dicarboxylique aliphatique saturé à chaîne droite ayant de 4 à 14 atomes de carbone et (b.1.2) 0 à 15 moles % d'au moins un autre acide di- ou polycarboxylique aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique ayant de 4 à 14 atomes de carbone; avec,
- (2) un constituant alcoolique qui contient (b.2.1) 85 à 100 moles % de 1,4-cyclohexanediol ou de 1,4-cyclohexanediméthanol et (b.2.2) 0 à 15 moles % d'au
25 moins un autre di- ou polyol aliphatique ou cycloaliphatique ayant de 2 à 15 atomes de carbone;

et ledit copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés étant constitué du

(c) produit de réaction de

- 30 (1) un copolymère acrylique porteur de groupes fonctionnels contenant (c.1.1) 40 à 95 moles% d'au moins un monomère contenant le groupe acryloyle ou méthacryloyle, (c.1.2) 5 à 60 moles% d'au moins un autre monomère éthyléniquement insaturé et (c.1.3) 5 à 60 moles%, calculé sur le total des quantités de (c.1.1) et (c.1.2), d'un autre monomère éthyléniquement insaturé porteur d'un groupe fonctionnel
35 capable de subir une réaction d'addition ou de condensation, et choisi parmi les groupes époxy, carboxyle, hydroxyle ou isocyanato, avec

- (2) un monomère (c.2) contenant un groupe éthyléniquement insaturé et un groupe fonctionnel capable de subir une réaction d'addition ou de condensation avec le groupe fonctionnel du monomère (c.1.3) incorporé dans le copolymère acrylique (1).

Les polyesters semi-cristallins contenant des groupes méthacryloyle terminaux
5 incorporés dans les compositions conformes à la présente invention présentent le plus souvent un degré d'insaturation terminale de 0,17 à 2,0, de préférence, de 0,35 à 1,50 milliéquivalents de doubles liaisons par gramme de polyester.

En outre, ces polyesters semi-cristallins contenant des groupes méthacryloyle terminaux présentent de préférence les caractéristiques suivantes:

- 10 - un poids moléculaire moyen en nombre compris entre 1.000 et 20.000, de préférence entre 1.400 et 8.500, mesuré par chromatographie par perméation de gel (ou CPG),
- un point de fusion bien défini de 60 à 150°C, déterminé par calorimétrie à balayage différentiel (ou DSC) selon la norme ASTM D 3418-82,
- une viscosité inférieure ou égale à 10.000 mPa.s à 175°C, mesurée par la méthode
15 cône/plateau (viscosité ICI), selon la norme ASTM D 4287-88.

Le constituant acide du polyester semi-cristallin (a) contenant des groupes carboxyle terminaux contient 85 à 100 moles % d'acide téréphtalique, d'acide 1,4-cyclohexanedicarboxylique ou d'acide 1,12-dodécanedioïque et éventuellement jusqu'à 15
20 moles % d'un ou plusieurs autres acides di- ou polycarboxyliques aliphatiques, cycloaliphatiques ou aromatiques ayant de 4 à 14 atomes de carbone, tels que l'acide maléique, l'acide fumarique, l'acide isophtalique, l'acide phthalique, l'acide téréphtalique, l'acide 1,2-cyclohexanedicarboxylique, l'acide 1,3-cyclohexanedicarboxylique, l'acide 1,4-cyclohexanedicarboxylique, l'acide succinique, l'acide glutarique, l'acide adipique, l'acide pimélique, l'acide subérique, l'acide azélaïque et l'acide sébacique. Ces acides peuvent être
25 utilisés sous forme de l'acide libre ou de leurs dérivés fonctionnels, en particulier sous la forme de l'anhydride. L'utilisation d'un acide polycarboxylique (ou son anhydride) comportant au moins trois groupes carboxyle, par exemple l'acide (ou l'anhydride) trimellitique ou l'acide pyromellitique, permet la préparation de polyesters ramifiés. En outre, ces acides di- ou polycarboxyliques peuvent être utilisés seuls ou en mélange, mais de préférence, on les utilise
30 seuls.

Le constituant alcoolique du polyester semi-cristallin (a) contenant des groupes carboxyle terminaux contient 85 à 100 moles % d'un diol aliphatique saturé à chaîne droite ayant de 2 à 12 atomes de carbone. Des exemples de diols qui peuvent être utilisés sont l'éthylène glycol, le 1,4-butanediol, le 1,5-pentanediol et le 1,6-hexanediol. Le constituant
35 alcoolique du polyester semi-cristallin (a) contenant des groupes carboxyle terminaux peut contenir également jusqu'à 15 moles % d'un ou plusieurs autres di- ou polyols aliphatiques ou cycloaliphatiques ayant de 2 à 15 atomes de carbone, comme par exemple le 1,4-cyclohexanediol, le 1,4-cyclohexanediméthanol ou le bisphénol A hydrogéné. Pour la

préparation de polyesters ramifiés, on utilise avantageusement des polyols trihydroxylés ou tétrahydroxylés, tels que le triméthylolpropane, le ditriméthylolpropane, le triméthyloléthane ou le pentaérythritol et leurs mélanges.

Le constituant acide du polyester semi-cristallin (b) contenant des groupes carboxyle terminaux contient 85 à 100 moles % d'un acide dicarboxylique aliphatique saturé à chaîne droite ayant de 4 à 14 atomes de carbone. Des exemples des acides qui peuvent être utilisés sont l'acide succinique, l'acide glutarique, l'acide adipique, l'acide pimélique, l'acide subérique, l'acide azélaïque, l'acide sébacique, l'acide 1,12-dodécanedioïque, etc. Ces acides peuvent être utilisés sous forme d'acides libres ou de leurs dérivés fonctionnels, en particulier sous la forme d'anhydrides. En outre, ces acides peuvent être utilisés seuls ou en mélange, mais de préférence on les utilise seuls.

Le constituant acide du polyester semi-cristallin (b) contenant des groupes carboxyle terminaux peut contenir également jusqu'à 15 moles % d'un ou plusieurs autres acides di- ou polycarboxyliques aliphatiques, cycloaliphatiques ou aromatiques ayant de 4 à 14 atomes de carbone, tels que l'acide maléique, l'acide fumarique, l'acide téréphtalique, l'acide phtalique, l'acide isophtalique, l'acide 1,2-cyclohexanedicarboxylique, l'acide 1,3-cyclohexanedicarboxylique, l'acide 1,4-cyclohexanedicarboxylique. L'utilisation d'un acide polycarboxylique (ou son anhydride) comportant au moins trois groupes carboxyle, par exemple l'acide (ou l'anhydride) trimellitique ou l'acide pyromellitique, permet la préparation de polyesters ramifiés. En outre, ces acides di- ou polycarboxyliques peuvent être utilisés seuls ou en mélange, mais de préférence, on les utilise seuls.

Le constituant alcoolique du polyester semi-cristallin (b) contenant des groupes carboxyle terminaux contient 85 à 100 moles % de 1,4-cyclohexanediol ou de 1,4-cyclohexanediméthanol. Le constituant alcoolique du polyester semi-cristallin (b) contenant des groupes carboxyle terminaux peut contenir également jusqu'à 15 moles % d'un ou plusieurs autres di- ou polyols aliphatiques ou cycloaliphatiques tels que l'éthylène glycol, le propylène glycol, le 1,4-butanediol, le 1,5-pentanediol, le 1,6-hexanediol, le 1,4-cyclohexanediol, le 1,4-cyclohexanediméthanol et le bisphénol A hydrogéné. Pour la préparation de polyesters ramifiés, on utilise avantageusement des polyols trihydroxylés ou tétrahydroxylés, tels que le triméthylolpropane, le ditriméthylolpropane, le triméthyloléthane ou le pentaérythritol et leurs mélanges.

Les copolymères acryliques contenant des groupes éthyléniquement insaturés, de préférence des groupes acryloyle ou méthacryloyle, incorporés dans les compositions conformes à la présente invention présentent le plus souvent un degré d'insaturation de 0,35 à 3,5, de préférence, de 0,5 à 2,5 milliéquivalents de doubles liaisons par gramme de copolymère acrylique.

En outre, ces copolymères acryliques présentent de préférence les caractéristiques suivantes:

- un poids moléculaire moyen en nombre compris entre 1.000 et 8.000, de préférence entre 2.000 et 6.000, mesuré par chromatographie par perméation de gel (ou CPG),
- une température de transition vitreuse allant de 45 à 100°C,
- une viscosité mesurée par la méthode cône/plateau (viscosité ICI), selon la norme ASTM D 4287-88, à 125°C allant de 10.000 à 100.000 mPa.s.

Le copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés est préparé en deux étapes, la première étant une polymérisation radicalaire.

Dans la première étape, on prépare un copolymère acrylique porteur de groupes fonctionnels par copolymérisation radicalaire de trois types de monomères différents (c.1.1), (c.1.2) et (c.1.3).

Le monomère (c.1.1) contient le groupe acryloyle ou méthacryloyle, et est choisi parmi des monomères tels que les acrylates ou méthacrylates de méthyle, d'éthyle, de propyle, de n-butyle, d'isobutyle, de tert.-butyle, de 2-éthylhexyle, de stéaryle, de tridécyle, de cyclohexyle, de benzyle, de phényle, de diméthylaminoéthyle, de diéthylaminoéthyle, d'isobornyle, de polysiloxane, de caprolactone, etc. Ces monomères peuvent être utilisés seuls, mais ils sont le plus souvent utilisés en mélange. On en introduit 40 à 95 moles% dans le copolymère acrylique, calculé sur l'ensemble des monomères (c.1.1) et (c.1.2).

Le monomère (c.1.2) est un composé éthyléniquement insaturé, différent du monomère (c.1.1), et est choisi parmi le styrène, l' α -méthylstyrène, le vinyltoluène, l'acrylonitrile, le méthacrylonitrile, l'acétate ou le propionate de vinyle, l'acrylamide, le méthacrylamide, le méthylolméthacrylamide, le chlorure de vinyle, l'éthylène, le propylène, les oléfines ayant de 4 à 20 atomes de carbone, etc. Ces monomères sont utilisés seuls ou en mélange, en une quantité de 5 à 60 moles% par rapport à l'ensemble des monomères (c.1.1) et (c.1.2).

Le monomère (c.1.3) est un composé éthyléniquement insaturé, différent des monomères (c.1.1) et (c.1.2), et il porte un groupe fonctionnel capable de subir une réaction d'addition ou de condensation. Parmi ces groupes fonctionnels, on choisit le groupe glycidyle, carboxyle, hydroxyle ou isocyanato. Des monomères porteurs de tels groupes fonctionnels sont par exemple l'acrylate ou le méthacrylate de glycidyle, l'acide acrylique ou méthacrylique, l'acrylate ou méthacrylate d'hydroxyéthyle et le méthacrylate de 2-isocyanatoéthyle ou l'isocyanate de méthacryloyle, le 1-(1-isocyanato-1-méthyléthyl)-3-(1-méthyléthényle)-benzène, l'anhydride maléique ou encore l'anhydride tétrahydrophthalique. On utilise 5 à 60 moles% du monomère (c.1.3) par rapport à l'ensemble des monomères (c.1.1) et (c.1.2).

Le monomère (c.1.3) peut être remplacé totalement, mais de préférence partiellement, par des initiateurs de polymérisation porteur d'un des groupes fonctionnels précités, par exemple l'acide 4,4'-azobis-(2-cyanovalérique) qui apportera un groupe carboxyle ou le 2,2'-azobis-[2-méthyle-N-(2-hydroxyéthyle)-propionamide] qui apportera un groupe hydroxyle dans la chaîne du copolymère acrylique qui portera un de ces groupes fonctionnels. De même, des

agents de transfert de chaîne pourront jouer le même rôle, comme l'acide 3-mercaptopropionique ou le 3-mercaptopropanol.

Dans la deuxième étape de préparation du copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés, de préférence les groupes acryloyle ou méthacryloyle, on fait réagir le copolymère acrylique porteur des groupes fonctionnels apportés par le monomère (c.1.3), avec un monomère (c.2) qui contient à la fois un groupe éthyléniquement insaturés et un groupe fonctionnel capable de subir une réaction d'addition ou de condensation avec les groupes fonctionnels du copolymère acrylique apportés par le monomère (c.1.3). Ces monomères (c.2) sont par exemple l'acrylate ou le méthacrylate de glycidyle, l'acide acrylique ou méthacrylique, l'acrylate ou le méthacrylate d'hydroxyéthyle, le méthacrylate de 2-isocyanatoéthyle, l'isocyanate de méthacryloyle, le 1-(1-isocyanato-1-méthyléthyl)-3-(1-méthyléthényle)-benzène, l'anhydride maléique, l'anhydride tétrahydrophtalique. En fait, ces monomères (c.2) sont les mêmes que les monomères (c.1.3); de préférence, on utilisera toutefois des monomères insaturés (c.2) dont le groupe éthyléniquement insaturé est un groupe acryloyle ou méthacryloyle. Il va de soi que l'on choisit un monomère (c.2) dont le groupe fonctionnel est apte à réagir avec celui du copolymère acrylique préparé à la première étape. Ainsi, si le copolymère acrylique contient des groupes glycidyle, on le fera réagir avec l'acide acrylique ou méthacrylique par exemple. A l'inverse, si le copolymère acrylique contient des groupes carboxyles, apportés par exemple par l'acide acrylique ou méthacrylique, on le fera réagir avec l'acrylate ou le méthacrylate de glycidyle ou de β -méthylglycidyle. Si le copolymère acrylique contient le groupe isocyanato, on le fera réagir avec de l'acrylate ou du méthacrylate d'hydroxyéthyle, etc.

Une caractéristique essentielle des polyesters semi-cristallins et des copolymères acryliques incorporés dans les compositions conformes à la présente invention est qu'ils sont constitués de chaînes qui contiennent, pratiquement toutes, des groupes éthyléniquement insaturés, de préférence les groupes acryloyle et/ou méthacryloyle réticulables par irradiation.

Pour être utilisables dans des compositions en poudre, les polyesters semi-cristallins doivent obligatoirement répondre aux exigences suivantes:

- il faut que les polyesters présentent un degré suffisamment élevé de cristallinité; celui-ci sera par exemple supérieur ou égal à 10 Joules/g, de préférence 15 Joules/g, déterminé selon la norme ASTM D 3418-82; et
- la durée de cristallisation doit être suffisamment courte.

Pour répondre à ces exigences, il faut que la chaîne du polyester soit aussi régulière que possible. Dans ce but, il est préférable que les constituants acide et alcoolique entrant dans la composition du polyester semi-cristallin soient des composés symétriques.

On notera par ailleurs que la réaction avec un méthacrylate de glycidyle n'affecte pas le caractère semi-cristallin du polyester obtenu.

Grâce au caractère semi-cristallin des polyesters utilisés dans les compositions selon la présente invention, les poudres présentent une très bonne stabilité au stockage et l'on peut obtenir des enduits à des températures d'application peu élevées de l'ordre de 100 à 150°C. Il est évident aussi que l'abaissement de la température d'application est avantageuse
5 économiquement, puisqu'elle entraîne une économie d'énergie. Un autre avantage non négligeable est que l'on peut obtenir des revêtements sur des substrats plus sensibles à la chaleur tels que, par exemple, le bois et les matières plastiques, en élargissant ainsi le domaine d'application de ce type de produits.

Cependant, par rapport aux polyesters semi-cristallins et copolymères acryliques
10 connus, qui ne contiennent pas de groupes éthyléniquement insaturés, les polyesters semi-cristallins contenant des groupes méthacryloyle terminaux et copolymères acryliques contenant des groupes éthyléniquement insaturés qui sont incorporés dans les compositions en poudre conformes à l'invention présentent aussi une série d'avantages supplémentaires très importants.

Ainsi que cela a déjà été expliqué dans l'introduction de la présente description, pour
15 qu'ils puissent être durcis sous l'effet de la chaleur à basse température, les polyesters semi-cristallins connus, utilisés seuls ou en mélange avec un copolymère acrylique, requièrent la présence d'un agent de réticulation et d'un catalyseur, avec comme conséquence la formation de revêtements défectueux (particules gélifiées et peau d'orange).

L'avantage primordial des compositions en poudre comprenant un mélange des
20 polyesters semi-cristallins et des copolymères acryliques conformément à l'invention est qu'elles peuvent être durcies à basse température, sans agent de réticulation supplémentaire ni catalyseur, par irradiation ultraviolette ou par faisceaux d'électrons accélérés, après une très courte durée à l'état fondu, allant de 1 à 5 minutes.

Ceci permet d'obvier dans une large mesure aux inconvénients précédemment décrits
25 qu'amène la présence d'un agent et d'un catalyseur de réticulation.

En effet, vu l'absence d'agent de réticulation, toute réaction prématurée avec celui-ci est exclue pendant la préparation de la poudre dans l'extrudeuse et surtout au moment où le film fondu doit s'étaler sur la surface du substrat à revêtir. On peut dès lors obtenir
30 facilement la viscosité qui convient pour assurer un étalement parfait du film fondu, étant donné que la réticulation conduisant au durcissement du film fondu ne commence qu'au moment de l'exposition de celui-ci à des rayons ultraviolets ou à des faisceaux d'électrons accélérés. Ces avantages se traduisent dans les faits par l'obtention de revêtements bien tendus ayant un aspect lissé et sans défauts apparents.

Un autre avantage des compositions en poudre comprenant un mélange des polyesters
35 semi-cristallins et des copolymères acryliques conformes à l'invention, comme les exemples qui suivent le montreront, est qu'elles fournissent après durcissement par rayonnement des revêtements présentant une bonne flexibilité, bien meilleure que celle des revêtements obtenus

à partir de compositions contenant un copolymère acrylique seul, sans polyester semi-cristallin. Par ailleurs, on obtient en même temps une excellente dureté de surface, aussi bonne que celle qu'on obtient à partir de compositions contenant un copolymère acrylique seul; ce dernier résultat est inattendu, dans la mesure où il est connu que l'incorporation de
5 polyesters semi-cristallins conventionnels, porteurs de groupes carboxyle ou hydroxyle, dans des compositions contenant des polyesters amorphes ou des copolymères acryliques porteurs des mêmes groupes fonctionnels, amène un abaissement de la dureté de surface.

Les compositions en poudre durcissables par rayonnement conformes à l'invention et comprenant un mélange d'au moins un polyester semi-cristallin contenant des groupes
10 méthacryloyle terminaux et un copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés contiennent de préférence 40 à 100 parties en poids des polyesters semi-cristallins et des copolymères acryliques pour 100 parties de la composition. En plus des polyesters semi-cristallins et des copolymères acryliques, ces compositions contiennent éventuellement un photoinitiateur et les diverses substances auxiliaires utilisées conventionnellement dans la
15 fabrication de peintures et vernis en poudre. Ces compositions contiennent de préférence 5 à 50 parties en poids, et plus particulièrement 5 à 35 parties en poids du polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux, à côté de 50 à 95 parties en poids, et de préférence 65 à 95 parties en poids du copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés, par rapport à l'ensemble du poids des polymères.

En outre, selon une variante du mode de réalisation de l'invention, les compositions en poudre durcissables par rayonnement comprennent également un oligomère éthyléniquement insaturé. A titre d'exemples de ces oligomères éthyléniquement insaturés, on citera le triacrylate et le triméthacrylate de l'isocyanurate de tris(2-hydroxyéthyle), les époxyacrylates et
20 méthacrylates qui sont formés par réaction d'un composé époxy (par exemple, l'éther diglycidyle du bisphénol A) avec l'acide acrylique ou méthacrylique, les uréthanes acrylates et méthacrylates qui sont formés par réaction d'un di- ou polyisocyanate organique avec un acrylate d'hydroxyalkyle ou un méthacrylate d'hydroxyalkyle et éventuellement un alcool mono- et/ou polyhydroxylé (par exemple, le produit de réaction de l'acrylate et du méthacrylate d'hydroxyéthyle avec le toluène-diisocyanate ou l'isophorone-diisocyanate).

Comme ces oligomères éthyléniquement insaturés contiennent des doubles liaisons polymérisables, ils participent également au durcissement par rayonnement et peuvent dès
30 lors fournir des enduits dont la dureté de surface est encore accrue. Selon les applications envisagées, les compositions conformes à l'invention contiennent 0 à 20, de préférence 0 à 10 parties en poids d'oligomère éthyléniquement insaturé pour 100 parties de composition conforme à l'invention.

Pour préparer les polyesters semi-cristallins contenant des groupes méthacryloyle terminaux, on prépare d'abord un polyester contenant des groupes carboxyle terminaux, à chaîne droite ou ramifiée, et on fait réagir ensuite le polyester contenant des groupes carboxyle

terminaux ainsi préparé avec le méthacrylate de glycidyle ou le méthacrylate de β -méthylglycidyle.

Le polyester semi-cristallin contenant des groupes carboxyle terminaux est préparé selon les méthodes conventionnelles de synthèse des polyesters par estérification en un ou
5 plusieurs stades.

Si l'on procède en un stade pour l'obtention du polyester semi-cristallin contenant des groupes carboxyle terminaux, on fait réagir ensemble un excès stoechiométrique d'un ou plusieurs acides di- ou polycarboxyliques et un ou plusieurs diols ou polyols appropriés.

Pour l'obtention d'un polyester semi-cristallin contenant des groupes carboxyle terminaux en deux stades, on prépare d'abord un polyester contenant des groupes hydroxyle
10 terminaux à partir d'un ou plusieurs acides di- ou polycarboxyliques et d'un excès stoechiométrique d'un ou plusieurs diols ou polyols appropriés et on estérifie ensuite le polyester contenant des groupes hydroxyle terminaux ainsi obtenu avec un ou plusieurs autres acides di- ou polycarboxyliques appropriés pour obtenir un polyester semi-cristallin
15 contenant des groupes carboxyle terminaux.

Pour la préparation des polyesters semi-cristallins contenant des groupes carboxyle terminaux, on utilise en général un réacteur classique muni d'un agitateur, d'une entrée de gaz inerte (azote), d'une colonne de distillation reliée à un condenseur refroidi à l'eau et d'un thermomètre connecté à un thermorégulateur.

Les conditions d'estérification utilisées pour la préparation de ce polyester sont classiques, à savoir que l'on peut utiliser un catalyseur d'estérification usuel dérivé de l'étain, tel que l'oxyde de dibutylétain, le dilaurate de dibutylétain, le trioctanoate de n-butylétain ou dérivé du titane, tel que le titanate de tétrabutyle, à raison de 0 à 1% en poids des réactifs, et
20 ajouter éventuellement des antioxydants tels que les composés phénoliques IRGANOX 1010 (CIBA-GEIGY) ou IONOL CP (SHELL), seuls ou avec des stabilisants de type phosphonite ou phosphite, tels que le phosphite de tributyle ou le phosphite de triphényle, à raison de 0 à 1% en poids des réactifs.
25

La polyestérification est généralement effectuée à une température que l'on augmente progressivement de 130°C à environ 180 à 250°C, d'abord sous pression normale, puis sous
30 pression réduite à la fin de chaque stade du procédé, en maintenant ces conditions jusqu'à obtention d'un polyester présentant l'indice d'hydroxyle et/ou d'acide désiré. Le degré d'estérification est suivi par détermination de la quantité d'eau formée au cours de la réaction et des propriétés du polyester obtenu, par exemple, l'indice d'hydroxyle, l'indice d'acide, le poids moléculaire et/ou la viscosité.

Les polyesters semi-cristallins contenant des groupes carboxyle ainsi obtenus présentent le plus souvent les caractéristiques suivantes :

- un indice d'acide de 10 à 150 mg de KOH/g, de préférence de 20 à 100 mg de KOH/g,

- un poids moléculaire moyen en nombre compris entre 800 et 20.000, de préférence entre 1.000 et 8.500,
- un point de fusion bien défini de 60 à 150°C, déterminé par calorimétrie à balayage différentiel (ou DSC) selon la norme ASTM D 3418-82,
- 5 - une viscosité à l'état fondu inférieure à 10.000 mPa.s mesurée à 175°C au viscosimètre cône/plateau, (connue sous le nom de "viscosité ICI"), selon la norme ASTM D 4287-88, et
- une fonctionnalité qui est, de préférence, comprise entre 2 et 3.

Pour la préparation des polyesters semi-cristallins contenant des groupes méthacryloyle, on procède de la manière suivante. Au terme de la polycondensation, on laisse refroidir le polyester, à l'état fondu, se trouvant dans le réacteur décrit plus haut, jusqu'à une température comprise entre 100 et 160°C, on y ajoute l'inhibiteur de polymérisation radicalaire et ensuite lentement une quantité substantiellement équivalente de méthacrylate de glycidyle ou de méthacrylate de β -méthylglycidyle.

15 Les conditions opératoires utilisées pour la préparation des polyesters semi-cristallins contenant des groupes méthacryloyle terminaux sont également classiques, à savoir que l'on peut utiliser un catalyseur de la réaction acide-époxy, comme des dérivés aminés, tels que la 2-phénylimidazoline, des phosphines, telles que la triphénylphosphine, des ammoniums quaternaires, tels que le chlorure de tétrapropylammonium ou le bromure de

20 tétrabutylammonium ou des sels de phosphonium, tels que le bromure d'éthyltriphenylphosphonium ou le chlorure de benzyltriphenylphosphonium, ou des catalyseurs à base de chrome, à raison de 0,01 à 1,0 % en poids des réactifs, et ajouter des inhibiteurs de polymérisation radicalaire, tels que la phénothiazine ou un inhibiteur de type hydroquinone, à raison de 0,01 à 1,0 % en poids des réactifs.

25 La réaction d'addition est généralement effectuée à une température comprise entre 100 et 160°C. Le degré d'avancement de la réaction est suivi par détermination des propriétés du polyester obtenu, par exemple, l'indice d'hydroxyle, l'indice d'acide, le degré d'insaturation terminale et/ou la teneur en groupes époxy résiduels.

On prépare le copolymère acrylique porteur de groupe fonctionnels, dans une première

30 étape, par les techniques connues en soi de polymérisation, soit en masse, soit en émulsion, soit en suspension ou encore en solution dans un solvant organique. Parmi ces solvants, on peut citer le toluène, l'acétate d'éthyle ou de n-butyle, le xylène, etc. On copolymérise les monomères en présence d'un initiateur de polymérisation radicalaire (peroxyde de benzoyle, peroxyde de tert.-butyle, peroxyde de décanoyle, azo-bis-isobutyronitrile, peroxyacétate de

35 tert.-amyle, acide 4,4'-azobis-(2-cyanovalérique), 2,2'-azobis[2-méthyle-N-(2-hydroxyéthyle)-propionamide], etc.), en une quantité représentant de 0,1 à 5% en poids des monomères.

Pour obtenir un bon contrôle du poids moléculaire, on ajoute éventuellement au cours de la réaction un agent de transfert de chaîne, de préférence du type mercaptan tel que le

n-dodécylmercaptan, le t-dodécane-thiol, l'isooctylmercaptan, l'acide 3-mercaptopropionique, le 3-mercapto-1-propanol, etc. ou du type halogénure de carbone, tel que le tétrabromure de carbone, le bromotrichlorométhane, etc. On utilise l'agent de transfert de chaîne en une quantité comprise entre 0 et 10% en poids des monomères engagés dans la copolymérisation.

5 Pour la préparation du copolymère acrylique porteur de groupes fonctionnels, on utilise en général un réacteur cylindrique, à double enveloppe, muni d'un agitateur, d'un réfrigérant, d'une arrivée et d'une sortie de gaz inerte (azote par exemple) et d'un système d'alimentation par pompe doseuse.

10 Les conditions de la polymérisation sont classiques. Ainsi, dans le cas de la préparation par polymérisation en solution par exemple, on introduit le solvant organique dans le réacteur et on l'amène à reflux sous atmosphère d'un gaz inerte (azote, dioxyde de carbone, etc.), puis on y ajoute progressivement en plusieurs heures, un mélange homogène des monomères, de l'initiateur de polymérisation radicalaire et, éventuellement, de l'agent de transfert de chaîne. On maintient le mélange réactionnel encore pendant quelques heures
15 sous agitation à reflux, puis on distille la majeure partie du solvant. Par la suite, on débarrasse le copolymère obtenu du reste du solvant sous vide. Le copolymère acrylique obtenu se présente sous la forme d'un produit solide, que l'on broie facilement en une poudre blanchâtre.

20 Dans une deuxième étape, on fait réagir le copolymère acrylique porteur de groupes fonctionnels avec le monomère (c.2) qui contient à la fois un groupe éthyléniquement insaturé, de préférence acryloyle ou méthacryloyle, et un groupe fonctionnel capable de réagir avec le groupe fonctionnel du copolymère acrylique.

On procède soit en masse, soit dans un solvant comme décrit à la première étape. On ajoute lentement le monomère dans le mélange réactionnel contenant le copolymère acrylique
25 porteur de groupes fonctionnels, l'inhibiteur de polymérisation radicalaire à raison de 0,01 à 1% en poids des réactifs et éventuellement un catalyseur, à raison de 0,01 à 1% en poids des réactifs, à une température comprise entre 50 et 150°C. Le mélange réactionnel est maintenu sous agitation pendant plusieurs heures. Le degré d'avancement de la réaction est suivi par titration.

30 Selon une variante opératoire applicable lorsqu'on prépare un copolymère acrylique porteur de groupes carboxyle que l'on fait ensuite réagir avec un acrylate ou méthacrylate de glycidyle, on prépare d'abord le polyester semi-cristallin contenant des groupes carboxyle comme expliqué plus haut. On réalise la polymérisation des monomères pour préparer le copolymère acrylique, directement en solution dans le polyester fondu. Dans une étape
35 ultérieure on fait réagir les groupes carboxyle du polyester et du copolymère acrylique en y ajoutant du méthacrylate de glycidyle ou de β -méthylglycidyle. On suit l'avancement de la réaction par détermination de l'indice d'acide. On obtient ainsi un mélange d'un polyester contenant des groupes méthacryloyle terminaux et d'un copolymère acrylique contenant des

groupes méthacryloyle, que l'on mélange ensuite avec les autres additifs comme on le verra plus loin.

Les mélanges des polyesters semi-cristallins contenant des groupes méthacryloyle terminaux et des copolymères acryliques contenant des groupes éthyléniquement insaturés décrits ci-dessus sont destinés à servir comme liants dans la préparation de compositions en poudre durcissables par irradiation ultraviolette ou par faisceaux d'électrons accélérés, lesdites compositions étant utilisables notamment comme vernis et peintures se prêtant à une application suivant la technique de dépôt au moyen d'un pistolet pulvérisateur électrostatique ou triboélectrique ou suivant la technique de dépôt en lit fluidisé.

C'est pourquoi la présente invention se rapporte en outre à l'utilisation des compositions en poudre durcissables par rayonnement conformes à l'invention pour la préparation de vernis et peintures en poudre, ainsi qu'aux vernis et peintures en poudre obtenus à l'aide de ces compositions.

Enfin, la présente invention se rapporte également à un procédé de revêtement d'un article qui est caractérisé par l'application sur ledit article, d'une composition en poudre durcissable par rayonnement conforme à l'invention, par dépôt par pulvérisation au pistolet électrostatique ou triboélectrique ou par dépôt en lit fluidisé, suivie de la fusion du revêtement ainsi obtenu par chauffage à une température de 100 à 150°C pendant une durée de 1 à 5 minutes, et du durcissement du revêtement à l'état fondu par irradiation ultraviolette ou par faisceaux d'électrons accélérés.

Pour le radiodurcissement des compositions en poudre conformes à l'invention avec des faisceaux d'électrons accélérés, il n'est pas nécessaire d'utiliser un photoinitiateur, vu que ce type de rayonnement assure à lui seul une production suffisamment importante de radicaux libres pour que le durcissement soit extrêmement rapide. Par contre, lorsqu'il s'agit de photodurcir les compositions en poudre conformes à l'invention avec un rayonnement dont les longueurs d'ondes sont comprises entre 170 et 600 nanomètres (rayonnement UV), la présence d'au moins un photoinitiateur est indispensable.

Les photoinitiateurs utilisables selon la présente invention sont choisis parmi ceux couramment utilisés à cet effet.

Les photoinitiateurs appropriés qui peuvent être utilisés sont les composés carbonyles aromatiques tels que la benzophénone et ses dérivés alkylés ou halogénés, l'anthraquinone et ses dérivés, la thioxanthone et ses dérivés, les éthers de la benzoïne, les diones- α aromatiques ou non-aromatiques, les dialkylacétals de benzile, les dérivés de l'acétophénone et les oxydes de phosphine.

Les photoinitiateurs pouvant convenir sont par exemple la 2,2'-diéthoxyacétophénone, la 2-, 3- ou 4-bromoacétophénone, la 2,3-pentanedione, l'hydroxycyclohexylphénylcétone, la benzaldéhyde, la benzoïne, la benzophénone, le 9,10-dibromoanthracène, la 2-hydroxy-2-méthyl-1-phénylpropane-1-one, la 4,4'-dichlorobenzophénone, la xanthone, la thioxanthone, le

diméthylcétal de benzile, l'oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)-phosphine etc.

Eventuellement, il peut être avantageux d'utiliser un photoactivateur tel que la tributylamine, le 2-(2-aminoéthylamino)éthanol, la cyclohexylamine, la diphénylamine, la tribenzylamine ou les aminoacrylates comme par exemple le produit d'addition d'une amine secondaire telle que
5 la diméthylamine, la diéthylamine, la diéthanolamine, etc., avec un polyacrylate de polyol tel que le diacrylate de triméthylolpropane, de 1,6-hexenediol, etc.

Les compositions en poudre conformes à l'invention contiennent 0 à 15 et de préférence 0,5 à 8 parties en poids de photoinitiateurs pour 100 parties en poids de composition conforme à l'invention.

10 Les compositions en poudre durcissables par rayonnement conformes à l'invention peuvent également contenir diverses substances auxiliaires utilisées conventionnellement dans la fabrication de peintures et vernis en poudre.

Les substances auxiliaires ajoutées éventuellement aux compositions en poudre durcissables par rayonnement conformes à l'invention sont entre autres des composés
15 absorbant les rayons ultraviolets comme le TINUVIN 900 (de CIBA-GEIGY Corp.), des stabilisants à la lumière à base d'amines à empêchement stérique (par exemple le TINUVIN 144 de CIBA-GEIGY Corp.), des agents régulateurs de fluidité comme le RESIFLOW PV5 (de WORLEE), le MODAFLOW (de MONSANTO), l'ACRONAL 4F (de BASF) ou le CRYLCOAT 109 (de UCB), des agents de dégazage tels que la benzoïne, etc.

20 Une variété de pigments et de charges minérales peut également être ajoutée aux compositions en poudre durcissables par rayonnement conformes à l'invention. A titre d'exemples de pigments et de charges on citera les oxydes métalliques tels que le dioxyde de titane, l'oxyde de fer, l'oxyde de zinc, etc., les hydroxydes de métaux, les poudres métalliques, les sulfures, les sulfates, les carbonates, les silicates comme par exemple le silicate
25 d'aluminium, le noir de carbone, le talc, les kaolins, les barytes, les bleus de fer, les bleus de plomb, les rouges organiques, les marrons organiques, etc.

Ces substances auxiliaires sont utilisées en quantités usuelles, étant entendu que si les compositions durcissables par rayonnement conformes à l'invention sont utilisées comme vernis, on omettra l'addition de substances auxiliaires ayant des propriétés opacifiantes.

30 Pour la préparation des compositions en poudre durcissables par rayonnement, on mélange à sec le polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux, le copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés, et éventuellement l'oligomère éthyléniquement insaturé, et éventuellement le photoinitiateur, et les diverses substances auxiliaires utilisées conventionnellement pour la fabrication de peintures et vernis
35 en poudre, par exemple dans un mélangeur à tambour. On peut également commencer par mélanger le polyester semi-cristallin et le copolymère acrylique à l'état fondu ou utiliser le copolymère acrylique synthétisé dans le polyester cristallin, et mélanger ensuite ces derniers avec les autres constituants de la poudre. On homogénéise ensuite le mélange à une

température située dans l'intervalle de 70 à 150°C dans une extrudeuse, par exemple une extrudeuse à vis unique Buss-Ko-Kneter ou une extrudeuse à double vis de type Werner-Pfleiderer, APV-BAKER ou PRISM. Ensuite, on laisse refroidir l'extrudât, on le broie et on le tamise pour obtenir une poudre dont la dimension des particules est comprise entre 10 et 150 micromètres.

Au lieu de la méthode ci-dessus, on peut également dissoudre le polyester semi-cristallin et le copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés, et éventuellement l'oligomère insaturé, et éventuellement le photoinitiateur, et les diverses substances auxiliaires dans un solvant tel que le dichlorométhane, broyer pour obtenir une suspension homogène contenant environ 30% en poids de matières solides et évaporer ensuite le solvant par exemple par pulvérisation à sec ("spray drying").

Les peintures et vernis en poudre ainsi obtenus conviennent parfaitement pour une application sur l'article à revêtir par les techniques traditionnelles, c'est-à-dire par la technique bien connue du dépôt en lit fluidisé ou par application au pistolet pulvérisateur électrostatique ou triboélectrique.

Après avoir été appliqués sur l'article concerné, les revêtements déposés sont chauffés dans un four à circulation forcée ou au moyen de lampes infrarouges à une température de 100 à 150°C pendant une durée de 1 à 5 minutes en vue d'obtenir la fusion et l'étalement des particules de poudre en un revêtement lisse, uniforme et continu à la surface dudit article. Le revêtement fondu est ensuite durci par un rayonnement, comme la lumière ultraviolette émise, par exemple, par des radiateurs UV à vapeur de mercure à moyenne pression, d'au moins 80 à 240 W/cm linéaire, ou par n'importe quelle autre source bien connue de l'état de la technique, à une distance de 5 à 20 cm et pendant une durée de 1 à 20 secondes.

Le revêtement fondu peut également être durci avec des faisceaux d'électrons accélérés d'au moins 150 KeV, la puissance des appareils employés étant directement fonction de l'épaisseur de la couche de composition à durcir par polymérisation.

Les compositions en poudre durcissables par rayonnement conformes à l'invention peuvent être appliquées sur les substrats les plus divers, comme par exemple le papier, le carton, le bois, les textiles, les métaux de différente nature, les matières plastiques comme les polycarbonates, les poly(méth)acrylates, les polyoléfines, les polystyrènes, les chlorures de polyvinyle, les polyesters, les polyuréthanes, les polyamides, les copolymères comme l'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) ou l'acétate-butyrat de cellulose, etc.

Les exemples qui vont suivre illustrent l'invention sans la limiter. Sauf indication contraire, les parties citées dans les exemples sont des parties en poids.

Exemple 1. Synthèse d'un polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux en trois stades.

1er stade.

5 Dans un ballon à quatre cols équipé d'un agitateur, d'une colonne de distillation reliée à un condenseur refroidi à l'eau, d'un tube d'admission d'azote et d'un thermomètre connecté à un thermorégulateur, on introduit 419,2 parties de 1,6-hexanediol et 2,1 parties de trioctoate de n-butylétain comme catalyseur. On chauffe le mélange en atmosphère d'azote et sous agitation jusqu'à une température d'environ 140°C, puis on ajoute, toujours sous
10 agitation, 545,4 parties d'acide téréphtalique et on chauffe le mélange graduellement jusqu'à ce que la température atteigne 230°C. Après que l'on ait recueilli environ 95% de la quantité théorique d'eau formée, on obtient un polyester transparent.

Le polyester semi-cristallin contenant des groupes hydroxyle terminaux ainsi obtenu présente les caractéristiques suivantes:

15	indice d'acide	6 mg de KOH/g
	indice d'hydroxyle	41 mg de KOH/g

2e stade.

20 On laisse refroidir le polyester contenant des groupes hydroxyle terminaux obtenu au premier stade jusqu'à 200°C et on y ajoute 84,8 parties d'acide isophtalique. On chauffe ensuite graduellement le mélange réactionnel jusqu'à la température de 225°C. On laisse le mélange réactionnel à cette température pendant environ deux heures, jusqu'à ce que le mélange réactionnel devienne transparent, on y ajoute 0,8 partie de phosphite de tributyle et on diminue progressivement la pression jusqu'à 50 mm Hg. On poursuit encore la réaction
25 pendant 3 heures à 225°C sous pression réduite.

Le polyester semi-cristallin contenant des groupes carboxyle terminaux ainsi obtenu présente les caractéristiques suivantes:

	indice d'acide	31 mg de KOH/g
	indice d'hydroxyle	2 mg de KOH/g
30	viscosité ICI à 175°C	2.500 mPa.s

3e stade.

35 On laisse refroidir le polyester contenant des groupes carboxyle terminaux obtenu au deuxième stade jusqu'à 150°C et on y ajoute 0,5 partie de di-tert.-butylhydroquinone comme inhibiteur de polymérisation et 4,6 parties de bromure d'éthyltriphenylphosphonium comme catalyseur. On y ajoute ensuite lentement en atmosphère d'oxygène et sous agitation 70,3 parties de méthacrylate de glycidyle. Une heure après que l'addition soit terminée, on obtient

un polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux qui présente les caractéristiques suivantes:

	indice d'acide	1 mg de KOH/g
	indice d'hydroxyle	28 mg de KOH/g
5	teneur en insaturations	0,5 milliéquivalent dl/g
	viscosité ICI à 150°C	4.000 mPa.s
	température de fusion (déterminée par calorimétrie à balayage différentiel (ou DSC) avec une vitesse de chauffage de 20°C par minute)	120 °C
	\bar{M}_n (CPG)	4.020

10

Exemple 2. Synthèse d'un polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux en deux stades.

1er stade.

15 Dans un ballon à quatre cols équipé d'un agitateur, d'une colonne de distillation reliée à un condenseur refroidi à l'eau, d'un tube d'admission d'azote et d'un thermomètre connecté à un thermorégulateur, on introduit 152,2 parties d'éthylène glycol, 727,1 parties d'acide 1,12-dodécanedioïque et 2,0 parties de trioctoate de n-butylétain comme catalyseur. On chauffe le mélange en atmosphère d'azote et sous agitation jusqu'à une température d'environ 140°C à laquelle l'eau formée commence à distiller. Puis on poursuit le chauffage graduellement jusqu'à ce que la masse atteigne la température de 220°C. Lorsque la distillation sous la pression atmosphérique s'arrête, on ajoute 0,8 partie de phosphite de tributyle et on établit progressivement un vide de 50 mm Hg. On poursuit encore la réaction pendant 3 heures à 220°C sous une pression de 50 mm Hg.

25 Le polyester semi-cristallin contenant des groupes carboxyle terminaux ainsi obtenu présente les caractéristiques suivantes:

	indice d'acide	102 mg de KOH/g
	indice d'hydroxyle	4 mg de KOH/g

30 2e stade.

On suit le mode opératoire décrit au troisième stade de l'exemple 1, mais on laisse refroidir préalablement le polyester contenant des groupes carboxyle terminaux obtenu au premier stade jusqu'à la température de 140°C; on ajoute 3,9 parties de chlorure de benzyltriphenylphosphonium et 1,2 parties de di-tert.-butylhydroquinone; on ajoute lentement 201,1 parties de méthacrylate de glycidyle. Le mélange réactionnel est maintenu sous agitation pendant une heure à 140°C, sous oxygène.

35

On obtient un polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux qui présente les caractéristiques suivantes:

	indice d'acide	1,7 mg de KOH/g
	indice d'hydroxyle	78 mg de KOH/g
	teneur en insaturations	1,4 milliéquivalent dl/g
	viscosité ICI à 100°C	10 mPa.s
5	température de fusion (DSC; 20°C/min.)	67 ° C
	\bar{M}_n (CPG)	1.406

Exemple 3. Synthèse d'un copolymère acrylique contenant des groupes méthacryloyle en deux stades.

10

1er stade.

Dans un réacteur à double enveloppe de 5 litres, muni d'un agitateur, d'un condensateur refroidi à l'eau, d'une entrée d'azote et d'une sonde thermique reliée à un thermorégulateur. on introduit 358,7 parties d'acétate de n-butyle. On chauffe et on agite le contenu du réacteur, tandis que l'on purge le solvant au moyen d'azote. Lorsque la température atteint 92°C, on ajoute au mélange réactionnel un mélange de 5,67 parties de 2,2'-azobis-(2-méthylbutanenitrile) dans 89,6 parties d'acétate de n-butyle. Ce mélange est ajouté pendant une durée de 215 minutes au moyen d'une pompe péristaltique. 5 minutes après le début de l'ajoute de ce mélange, on commence l'ajoute au mélange réactionnel d'un mélange comprenant 127,5 parties de méthacrylate de glycidyle, 170,8 parties d'acrylate d'isobornyle, 3,78 parties de méthacrylate de butyle, 146,3 parties de styrène, 17,93 parties de n-dodécylmercaptan et 2,24 parties de thiodipropionate de ditridécyle. Ce dernier mélange est ajouté pendant une durée de 180 minutes, au moyen d'une autre pompe péristaltique. Après une durée de synthèse totale de 315 minutes, le mélange réactionnel est déversé dans un évaporateur rotatif, et l'on évapore le solvant à la température de 150°C pendant 45 minutes.

25

On obtient le copolymère acrylique porteur du groupe fonctionnel glycidyle sous forme d'une poudre blanche. Sa teneur en groupes époxy (E.E.W.) est de 1,89 méq/g, et sa viscosité mesurée au viscosimètre cône/plateau (viscosité ICI) est de 50.000 mPa.s à 125°C.

30

2e stade.

On place le copolymère obtenu au premier stade dans un ballon de 5 litres muni d'une entrée d'air, d'une thermosonde reliée à un thermorégulateur et d'une entrée pour le réactif que l'on va utiliser. On chauffe le copolymère à 100°C, tout en continuant à le purger au moyen d'air. Après 30 minutes, on ajoute 0,08 partie de di-tert.-butylhydroquinone au copolymère. 60 minutes plus tard, on ajoute au mélange réactionnel 77,21 parties d'acide méthacrylique durant 30 minutes, au moyen d'une pompe péristaltique. La température est maintenue constante pendant toute la synthèse. L'indice d'acide est déterminé à intervalles réguliers par titration.

35

Lorsque la valeur de cet indice d'acide atteint 6,2 mg de KOH/g, on refroidit le copolymère acrylique contenant des groupes méthacryloyle ainsi obtenu.

Les caractéristiques de ce copolymère sont les suivantes:

	teneur en insaturations	1,63 méq dl/g
5	viscosité cône/plateau à 125°C	65.000 mPa.s
	Tg (DSC, 20°C/min.)	58 °C
	\bar{M}_n (CPG)	5.645

10 Exemple 4 Synthèse d'un copolymère acrylique contenant des groupes méthacryloyle, en deux stades.

1er stade.

Dans le même appareillage que celui utilisé au 1er stade de l'exemple 3, on introduit 221,3 parties d'acétate de n-butyle, que l'on chauffe sous agitation et en purgeant au moyen d'azote. A la température de 110°C, on ajoute au moyen d'une pompe péristaltique, pendant 15 180 minutes, un mélange de 102,7 parties de méthacrylate d'hydroxyéthyle, 88,54 parties d'acrylate d'isobornyle, 162,9 parties de méthacrylate de méthyle, 88,54 parties d'acrylate de n-butyle et 13,39 parties de 2,2'-azobis-(2-méthylpropanenitrile). Après une durée de synthèse totale de 315 minutes, le copolymère acrylique porteur de groupes fonctionnels hydroxyle ainsi 20 obtenu présente les caractéristiques suivantes:

	indice d'hydroxyle	96,5 mg de KOH/g
	viscosité cône/plateau à 125°C	22.500 mPa.s
	Tg	53 °C

25 2e stade.

Dans le même appareillage qu'au 2ième stade de l'exemple 3, on place la solution obtenue à l'issue du 1er stade. On rince le ballon utilisé au 1er stade au moyen de 234,7 parties d'acétate de n-butyle, que l'on ajoute au ballon utilisé dans le 2ième stade. Le mélange réactionnel est chauffé à 40°C et purgé au moyen d'air. Après 30 minutes, on ajoute 0.09 30 partie de NORSOCRYL 200 (un inhibiteur commercialisé par la société ELF ATOCHEM) au mélange réactionnel. Une heure plus tard, on ajoute 87,6 parties d'isocyanate de méthacryloyle au mélange réactionnel, au moyen d'une pompe péristaltique, en 180 minutes, à température constante. La teneur en groupes isocyanato est déterminée à intervalles réguliers par titration-retour de la dibutylamine au moyen d'acide chlorhydrique. Lorsque la 35 teneur en groupes isocyanato est tombée à moins de 0,3% de sa valeur initiale, on place le mélange réactionnel dans un évaporateur rotatif, et on évapore le solvant à 30°C sous vide. Le copolymère acrylique contenant des groupes méthacryloyle ainsi obtenu présente les caractéristiques suivantes:

teneur en insaturations	1,45 méq dl/g
T _g	51 °C
\bar{M}_n (CPG)	3.125
viscosité cône/plateau à 100°C	50.000 mPa.s.

5

Exemple 5 Synthèse d'un mélange d'un polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux et d'un copolymère acrylique contenant des groupes méthacryloyle, en trois stades.

10 1er stade. Synthèse du polyester semi-cristallin contenant des groupes carboxyle terminaux.

Un mélange de 216,5 parties d'éthylène glycol, 905,7 parties d'acide 1,12-dodécanedioïque et de 2,5 parties de trioctoate de n-butylétain est mis à réagir selon le mode opératoire de l'exemple 1. Le contenu du réacteur est chauffé avec agitation et sous azote, jusqu'à ce que la température atteigne 140°C. L'eau libérée par la réaction commence à distiller à ce moment. On poursuit le chauffage jusqu'à la température de 220°C. Lorsque la distillation à pression normale s'arrête, on ajoute 1,0 partie de phosphite de tributyle au mélange réactionnel, que l'on place graduellement sous un vide de 50 mm Hg. Après 3 heures à 220°C et sous 50 mm Hg, on obtient un polyester semi-cristallin contenant des groupes carboxyle qui présente les caractéristiques suivantes:

indice d'acide	56 mg de KOH/g
indice d'hydroxyle	2 mg de KOH/g
viscosité cône/plateau à 100°C	950 mPa.s

25 2e stade. Synthèse d'un copolymère acrylique contenant des groupes carboxyle dans le polyester obtenu au 1er stade.

Dans un ballon de 3 litres muni d'un agitateur, d'un condensateur refroidi à l'eau, d'une entrée d'azote et d'une thermosonde reliée à un thermorégulateur, on introduit 264,6 parties du polyester obtenu au premier stade. On chauffe le contenu du ballon, sous agitation, et en purgeant le polyester au moyen d'azote. A la température de 92°C, on ajoute au mélange réactionnel au moyen d'une pompe péristaltique, en 180 minutes, un mélange de 220,3 parties de méthacrylate de butyle, 41,9 parties de styrène, 200,7 parties d'acrylate d'isobornyle, 64,8 parties d'acide acrylique, 10,02 parties de 2,2'-azobis-(2-méthylbutanenitrile) et 36,97 parties de n-dodécylmercaptan. La température est maintenue constante à +/- 0,3°C pendant toute la durée de la synthèse qui prend 315 minutes. Le mélange du polyester semi-cristallin contenant des groupes carboxyle et du copolymère acrylique porteur de groupes carboxyle obtenus à l'issue de la 2ième étape de synthèse présente les caractéristiques suivantes:

Tg (DSC, 20°C/min.)	69 °C
viscosité cône/plateau à 125°C	1.800 mPa.s
indice d'acide	75,8 mg de KOH/g

- 5 3e stade. Synthèse du mélange du polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle et du copolymère acrylique contenant des groupes méthacryloyle.

Le mélange des polymères tels qu'obtenus à l'issue du 2ième stade de synthèse est chauffé à 130°C dans le même appareillage, on purge le mélange avec de l'air, et on ajoute 0,1
10 partie de di-tert.-butylhydroquinone. Après 30 minutes, on ajoute au mélange réactionnel 160,71 parties de méthacrylate de glycidyle au moyen d'une pompe péristaltique, en 30 minutes. On contrôle l'indice d'acide à intervalles réguliers. Après 240 minutes, celui-ci présente la valeur de 12 mg de KOH/g. Le mélange du polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle et du copolymère acrylique contenant des groupes méthacryloyle ainsi
15 obtenu présente les caractéristiques suivantes:

Tg (DSC, 20°C/min.)	66 °C
viscosité cône/plateau à 125°C	400 mPa.s
teneur en insaturations	0,911 méq dl/g
\bar{M}_n (CPG)	5.280

- 20 Pour 100 parties en poids, le mélange contient 31,4 parties du polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux et 68,6 parties du copolymère acrylique contenant des groupes méthacryloyle.

- Exemple 6 Synthèse d'un polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux en 2 stades.
25

1er stade

Un mélange de 191,4 parties d'éthylène glycol, de 800,6 parties d'acide 1,12-dodécanedioïque et de 2,2 parties de trioctoate de n-butylétain comme catalyseur est mis en
30 réaction selon le procédé complet décrit au premier stade de l'exemple 2.

Le polyester semi-cristallin contenant des groupes carboxyle terminaux ainsi obtenu présente les caractéristiques suivantes:

indice d'acide	52 mg de KOH/g
indice d'hydroxyle	2 mg de KOH/g

35

2e stade

On laisse refroidir le polyester obtenu au 1er stade jusqu'à la température de 140°C et on y ajoute 0,7 partie de di-tert.-butylhydroquinone et 4,4 parties de chlorure de

benzyltriphénylphosphonium. On ajoute alors lentement à ce mélange 111,8 parties de méthacrylate de glycidyle et on laisse le mélange sous agitation pendant une heure à 140°C, sous oxygène. On obtient un polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux qui présente les caractéristiques suivantes:

5	indice d'acide:	2,0 mg de KOH/g
	indice d'hydroxyle:	48 mg de KOH/g
	teneur en insaturations	0,8 méq dl/g
	viscosité ICI à 100°C:	150 mPa.s
	température de fusion (DSC; 20°C/min)	65 °C
10	\bar{M}_n (CPG)	2.530

Exemple 7 Synthèse d'un polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux en 2 stades.

15 1er stade

Un mélange de 502,6 parties de 1,4-cyclohexanediméthanol, 545,4 parties d'acide adipique et de 2,3 parties de trioctate de n-butylétain comme catalyseur est mis en réaction selon le procédé complet décrit au premier stade de l'exemple 2.

Le polyester semi-cristallin contenant des groupes carboxyle terminaux ainsi obtenu

20 présente les caractéristiques suivantes:

	indice d'acide:	31 mg de KOH/ g
	indice d'hydroxyle:	2 mg de KOH/g

2e stade

25 On laisse refroidir le polyester obtenu au 1er stade jusqu'à la température de 140°C et on y ajoute 0,4 partie de di-tert.-butylhydroquinone et 4,6 parties de chlorure de benzyltriphénylphosphonium. On ajoute alors lentement à ce mélange 70,3 parties de méthacrylate de glycidyle et on laisse le mélange sous agitation pendant une heure à 140°C, sous oxygène. On obtient un polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle

30 terminaux qui présente les caractéristiques suivantes:

	indice d'acide:	1,7 mg de KOH/g
	indice d'hydroxyle:	30 mg de KOH/g
	teneur en insaturations	0,5 méq dl/g
	viscosité ICI à 100°C	3.600 mPa.s
35	température de fusion (DSC; 20°C/min)	67 °C
	\bar{M}_n (CPG)	4.024

Exemple 8 Synthèse d'un copolymère acrylique contenant des groupes acryloyle, en deux stades.

1er stade.

5 Dans le même réacteur que celui décrit au 1er stade de l'exemple 3, on introduit 376,5 parties d'acétate de n-butyle que l'on porte à 92°C, sous agitation et en purgeant le solvant par de l'azote. Un mélange de 94,12 parties d'acétate de n-butyle et de 5,95 parties de 2,2'-azobis-
 (2-méthylbutanenitrile) est alors ajouté au réacteur au moyen d'une pompe péristaltique pendant 215 minutes. 5 minutes après le début de l'ajoute de ce mélange, on commence
 10 l'ajoute au mélange réactionnel d'un mélange comprenant 66,89 parties de méthacrylate de glycidyle, 179,26 parties d'acrylate de isobornyle, 45,41 parties de méthacrylate de n-butyle. 179,02 parties de styrène et 18,82 parties de n-dodécylmercaptan. Ce dernier mélange est ajouté pendant une durée de 180 minutes. Après une durée totale de synthèse de 315 minutes, le mélange réactionnel est déversé dans un évaporateur rotatif, et les produits
 15 volatils sont évaporés à 175°C pendant 2 heures.

Le copolymère acrylique porteur de groupes glycidyle ainsi obtenu présente une teneur en groupes époxy (E.E.W.) de 0,949 méq/g et une viscosité ICI de 48.000mPa.s à 125°C.

2e stade.

20 On place le copolymère obtenu au premier stade dans le même réacteur que celui décrit à l'exemple 3, 2e stade. On chauffe le copolymère à 100°C tout en continuant à le purger au moyen d'air. Après 30 minutes, on y ajoute 0,094 partie de Norsocryl 200. Après 60 minutes, on ajoute 33,91 parties d'acide acrylique durant 30 minutes au moyen d'une pompe péristaltique. La température est maintenue constante durant toute la synthèse, et
 25 l'indice d'acide est déterminé par titration à intervalles réguliers. La valeur de cet indice d'acide atteint 4,10 mg de KOH/g après 300 minutes, moment auquel on refroidit le copolymère acrylique contenant des groupes acryloyle ainsi obtenu. Ce copolymère présente les caractéristiques suivantes:

	teneur en insaturations	0,815 méq dl/g
30	viscosité cône/plateau (ICI) à 125°C	60.000 mPa.s
	Tg (DSC, 20°C/min.)	55 °C
	\bar{M}_n (CPG)	3.950

Exemple 9 Synthèse d'un copolymère acrylique contenant des groupes méthacryloyle, en deux stades.

35

1er stade.

Dans le même réacteur que celui décrit au 1er stade de l'exemple 3, on introduit 374,02 parties d'acétate de n-butyle que l'on porte à 92°C, sous agitation et en purgeant le solvant par de l'azote. Un mélange de 93,50 parties d'acétate de n-butyle et de 5,91 parties de 2,2'-azobis-(2-méthylbutanenitrile) est alors ajouté au réacteur au moyen d'une pompe péristaltique pendant 215 minutes. 5 minutes après le début de l'ajoute de ce mélange, on commence l'ajoute au mélange réactionnel d'un mélange comprenant 73,45 parties de méthacrylate de β -méthylglycidyle, 178,03 parties d'acrylate de isobornyle, 52,22 parties de méthacrylate de n-butyle, 163,82 parties de styrène et 18,70 parties de n-dodécylmercaptan. Ce dernier mélange est ajouté pendant une durée de 180 minutes. Après une durée totale de synthèse de 315 minutes, le mélange réactionnel est placé dans un évaporateur rotatif et mis à sécher à 175°C pendant 2 heures.

Le copolymère acrylique porteur de groupes β -méthylglycidyle ainsi obtenu présente une teneur en groupes époxy (E.E.W.) de 0,950 méq/g et une viscosité ICI de 48.000 mPa.s à 125°C.

2e stade.

On place le copolymère obtenu au premier stade dans le même réacteur que celui décrit à l'exemple 3, 2e stade. On chauffe le copolymère à 130°C tout en continuant à le purger au moyen d'air. Après 30 minutes, on y ajoute 0,093 partie de Norsocryl 200. Après 60 minutes, on ajoute 40,24 parties d'acide méthacrylique durant 30 minutes au moyen d'une pompe péristaltique. La température est maintenue constante durant tout la synthèse, et l'indice d'acide est déterminé par titration à intervalles réguliers. La valeur de cet indice d'acide atteint 7,30 mg de KOH/g après 300 minutes, moment auquel on refroidit le copolymère acrylique contenant des groupes méthacryloyle ainsi obtenu.

Ce copolymère présente les caractéristiques suivantes:

teneur en insaturations	0,747 méq dl/g
viscosité cône/plateau (ICI) à 125°C	20.000 mPa.s
Tg (DSC, 20°C/min.)	45°C
\bar{M}_n (CPG)	3.665

Exemple 10 Synthèse d'un copolymère acrylique contenant des groupes méthacryloyle, en deux stades.

1er stade.

Dans le même réacteur que celui décrit au 1er stade de l'exemple 3, on introduit 370,3 parties de xylène que l'on porte à 142°C, sous agitation et en purgeant le solvant par de l'azote. Un mélange de 92,58 parties de xylène et de 13,89 parties de peroxybenzoate de tert.-

butyle est alors ajouté au réacteur au moyen d'une pompe péristaltique pendant 215 minutes. 5 minutes après le début de l'ajoute de ce mélange, on commence l'ajoute au mélange réactionnel d'un mélange comprenant 93,18 parties de 1-(1-isocyanato-1-méthyléthyl)-3-(1-méthyléthényle)-benzène (TMI), 203,7 parties d'acrylate de isobornyle, 64,20 parties de méthacrylate de n-butyle et 101,83 parties de styrène. Ce dernier mélange est ajouté pendant une durée de 180 minutes, et la durée totale de la synthèse est de 315 minutes.

Le copolymère acrylique porteur de groupes isocyanato ainsi obtenu présente une teneur en groupes isocyanato de 0,971 méq/g et une viscosité ICI de 44.500 mPa.s à 125°C.

10 2e stade.

On place le mélange réactionnel obtenu au 1er stade dans le même réacteur que celui décrit à l'exemple 3, 2e stade. On le chauffe à 70°C tout en continuant à le purger au moyen d'air. Après 30 minutes, on y ajoute 0,0925 partie de Norsocryl 200. Après 60 minutes, on ajoute 60,22 parties de méthacrylate d'hydroxyéthyle durant 120 minutes au moyen d'une pompe péristaltique. La température est maintenue constante durant tout la synthèse, et le contenu en groupes isocyanato est déterminé par titration-retour au moyen de dibutylamine et d'acide chlorhydrique 0,1 N dans le diméthylformamide, à intervalles réguliers. Le contenu en groupes isocyanato atteint une valeur inférieure à 0,01 méq/g, 120 minutes après la fin de l'ajoute de méthacrylate d'hydroxyéthyle, moment auquel on refroidit le copolymère acrylique contenant des groupes méthacryloyle ainsi obtenu. Le mélange réactionnel est placé dans un évaporateur rotatif et mis à sécher à 150°C pendant 2 heures.

Ce copolymère présente les caractéristiques suivantes:

	teneur en insaturations	0,862 méq dl/g
	viscosité cône/plateau (ICI) à 125°C	35.000 mPa.s
25	Tg (DSC, 20°C/min.)	84°C
	\bar{M}_n (CPG)	4.300

Exemple 11 Synthèse d'un copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniques, préparé en deux stades.

30

1er stade.

Dans le même réacteur que celui décrit au 1er stade de l'exemple 3, on introduit 347,95 parties d'acétate d'éthyle que l'on porte à 78°C, sous agitation et en purgeant le solvant par de l'azote. Un mélange de 86,99 parties d'acétate d'éthyle et de 5,50 parties de 2,2'-azobis-(2-méthylpropanenitrile) est alors ajouté au réacteur au moyen d'une pompe péristaltique pendant 215 minutes. 5 minutes après le début de l'ajoute de ce mélange, on commence l'ajoute au mélange réactionnel d'un mélange comprenant 56,58 parties de méthacrylate d'hydroxyéthyle, 260,96 parties de méthacrylate de méthyle, 117,37 parties de méthacrylate

de n-butyle, et 26,09 parties de n-dodécylmercaptan. Ce dernier mélange est ajouté pendant une durée de 180 minutes. Après une durée totale de synthèse de 315 minutes, le mélange réactionnel est refroidi et maintenu à 70°C pendant 16 heures.

Le copolymère acrylique porteur de groupes hydroxyle ainsi obtenu présente un indice d'hydroxyle de 52,0 mg de KOH/g et une viscosité ICI de 8.000 mPa.s à 175°C.

2e stade.

Au mélange réactionnel du 1er stade, on ajoute 4,66 parties de tert.-butylhydroquinone, et, après une demi-heure, 1,73 parties de dilaurate de dibutylétain. Un mélange de 87,46 parties de 1-(1-isocyanato-1-méthyléthyl)-3-(1-méthyléthényle)-benzène (TMI) et 4,66 parties de tert.-butylhydroquinone, dans un rapport stoechiométrique 1/1 par rapport au nombre d'équivalents hydroxyle du copolymère obtenu au 1er stade, est alors ajouté au mélange réactionnel, sur une période de 2 heures. Un échantillon du mélange réactionnel est prélevé juste après la fin de l'ajoute du TMI, et ensuite, à chaque intervalle de 1 heure. Le contenu en groupes isocyanato de ces échantillons est déterminé par titration-retour au moyen de dibutylamine et d'acide chlorhydrique 0,1 N dans le diméthylformamide, à intervalles réguliers. Deux heures après la fin de l'ajoute du TMI, il n'est plus possible de détecter de groupes isocyanato.

Le mélange réactionnel est placé dans un évaporateur rotatif et mis à sécher à 150°C pendant 2 heures.

Le copolymère acrylique porteur de groupes éthyléniques (apportés par le radical 1-méthyléthényle du TMI) ainsi obtenu présente les caractéristiques suivantes:

teneur en insaturations	0,769	még dl/g
viscosité cône/plateau (ICI) à 150°C	8.400	mPa.s
Tg (DSC, 20°C/min.)	55	°C
\bar{M}_n (CPG)	2.500	

Exemple 12 Synthèse d'un copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniques, en deux stades.

1er stade.

Dans le même réacteur que celui décrit au 1er stade de l'exemple 3, on introduit 377,5 parties d'acétate de n-butyle que l'on porte à 92°C, sous agitation et en purgeant le solvant par de l'azote. Un mélange de 94,4 parties d'acétate de n-butyle et de 5,97 parties de 2,2'-azobis-(2-méthylbutanenitrile) est alors ajouté au réacteur au moyen d'une pompe péristaltique pendant 215 minutes. 5 minutes après le début de l'ajoute de ce mélange, on commence l'ajoute au mélange réactionnel d'un mélange comprenant 60,4 parties de méthacrylate d'hydroxyéthyle, 221,4 parties de méthacrylate de méthyle, 142,6 parties de méthacrylate de

n-butyle, 47,21 parties de styrène et 4,72 parties de n-dodécylmercaptan. Ce dernier mélange est ajouté pendant une durée de 180 minutes, et la durée totale de la synthèse est de 315 minutes.

Un échantillon séché du copolymère acrylique porteur de groupes hydroxyle ainsi
5 obtenu présente un \bar{M}_n de 5.600 et une viscosité ICI de 47.000mPa.s à 150°C.

2e stade.

On place le mélange réactionnel obtenu au premier stade dans le même réacteur que celui décrit à l'exemple 3, 2e stade. On le chauffe à 125°C tout en continuant à le purger au
10 moyen d'air. On ajoute ensuite 45,5 parties d'anhydride maléique, préchauffé à 90°C, durant 120 minutes au moyen d'une pompe à piston. La température est maintenue constante durant tout la synthèse. L'indice d'acide est déterminé par titration à intervalles réguliers. Lorsque la valeur de cet indice d'acide atteint 22 mg de KOH/g, on refroidit le mélange réactionnel, et on le place dans un évaporateur rotatif où il est mis à sécher à 150°C pendant
15 2 heures.

Le copolymère acrylique porteur de groupes éthyléniques (apportés par l'insaturation éthylénique de l'anhydride maléique) ainsi obtenu présente les caractéristiques suivantes:

	teneur en insaturations	0,878 méq dl/g
	viscosité cône/plateau (ICI) à 150°C	36.000 mPa.s
20	Tg (DSC, 20°C/min.)	47,5 °C
	\bar{M}_n (CPG)	5.880

Exemple 13 Préparation de compositions de revêtement en poudre, stabilité de ces
compositions et propriétés des revêtements obtenus après durcissement par
25 rayonnement.

A partir des polyesters semi-cristallins contenant des groupes méthacryloyle terminaux et des copolymères acryliques contenant des groupes éthyléniquement insaturés, obtenus aux exemples 1 à 12, on prépare trois séries de poudres de formulation différente A, B et C. Dans ces formulations, on rapporte les parties en poids de l'ensemble des polyesters et copolymères
30 acryliques mis en oeuvre. Le tableau II indique le numéro de l'exemple de synthèse ainsi que la proportion de chaque polyester et copolymère acrylique mis en oeuvre, par rapport à l'ensemble des polyesters et des copolymères acryliques

	A) Polyester semi-cristallin et/ou copolymère acrylique	96,65 parties
35	Photoinitiateur (IRGACURE 1800 de la société CIBA-GEIGY)	2,50 parties
	Agent régulateur de fluidité (BYK 356)	0,5 partie
	Agent de dégazage (Benzoïne)	0,35 partie

	B)	Polyester semi-cristallin et copolymère acrylique	69,40 parties
		Dioxyde de titane (Kronos CL 2310)	29,75 parties
		Agent régulateur de fluidité (BYK 356)	0,5 partie
		Agent de dégazage (Benzoïne)	0,35 partie
5			
	C)	Polyester semi-cristallin et/ou copolymère acrylique,	72,49 parties
		Photoinitiateur (mélange d'IRGACURE 2959 et d'IRGACURE 819 (Ciba-Geigy) dans un rapport en poids 1/1)	2,50 parties
		Dioxyde de titane (Kronos CL 2310)	24,16 parties
10		Agent régulateur de fluidité (BYK 356)	0,5 partie
		Agent de dégazage (Benzoïne)	0,35 partie

On prépare ces compositions en poudre en mélangeant à sec les polyesters et les copolymères acryliques et, pour les formulations A et C, les photoinitiateurs, avec les diverses substances auxiliaires utilisées conventionnellement pour la fabrication des peintures et vernis en poudre. Le mélange obtenu est homogénéisé à une température de 80 à 100°C dans une extrudeuse à double vis PRISM de 16 mm, avec L/D = 15/1 et l'extrudât est refroidi et broyé dans un broyeur RETSCH ZM 100, avec mailles de 0,5 mm. Pour terminer, la poudre est tamisée pour obtenir une dimension des particules comprise entre 20 et 100 micromètres.

Une partie des poudres est soumise au test de stabilité. Pour conduire ce test, on place 25 g de poudre dans un récipient de 100 ml. On place le récipient dans un bain d'eau, de manière à ce qu'il plonge dans l'eau jusqu'au 3/4 de sa hauteur.

Le test démarre au jour n°1, l'eau du bain étant placée à 38°C. Après 24 heures et pendant 5 jours consécutifs, avec augmentation de la température selon le Tableau I, on évalue l'agglomération de la poudre.

Tableau I

		T°C	Evaluation
30	jour 1	38	jour 2
	jour 2	40	jour 3
	jour 3	42	jour 4
	jour 4	45	jour 5

Chaque jour, une cotation entre 5 (excellent) et 0 (très mauvais) est donnée aux poudres, selon l'échelle suivante:

- 5: excellent, la poudre est fluide sans problème;
- 4: bon, la poudre est fluide avec un léger mouvement de la main;

- 3: acceptable, la poudre est fluide avec un mouvement de la main, mais quelques petits agglomérats sont présents;
- 2: mauvais, la poudre ne peut être fluidifiée qu'avec problèmes, beaucoup d'agglomérats étant présents;
- 5 0: très mauvais, la poudre ne peut pas être fluidifiée.

Au dernier jour de la période de test, une cotation sur l'agglomération de la poudre est donnée:

- ++: aucun agglomérat n'est présent;
- 10 +: quelques petits agglomérats sont présents qui peuvent être réduits en poudre par une légère pression;
- + -: des agglomérats plus grands sont présents, qui peuvent être réduits en poudre par une légère pression;
- : agglomérats assez durs;
- : agglomérats durs;
- 15 ---: un bloc s'est formé.

Les résultats sont repris au Tableau II.

Une autre partie des poudres formulées comme décrit ci-dessus est appliquée au moyen d'un pistolet pulvérisateur électrostatique sous une tension de 70 kV sur des panneaux en acier laminés à froid, non traités, en une épaisseur de film de 50 à 70 micromètres.

- 20 Les enduits de formulation A et C déposés subissent ensuite une fusion au moyen d'un rayonnement infrarouge de longueur d'onde moyenne (émetteur IR au carbone de HERAEUS, d'une densité d'irradiation de 80 kW/m²), à la température de 130°C pendant une durée d'environ 4 minutes. Ensuite, on soumet les enduits à l'état fondu obtenus avec les poudres à une irradiation à la lumière ultraviolette émise par des lampes UV à vapeur de mercure à
- 25 moyenne pression (DQ1023 de la société HERAEUS INSTRUMENTS GmbH) de 100 W/cm, à une distance de 15 cm et pendant une durée de 2 secondes.

- Les enduits de formulation B sont fondus par IR de la même manière que les enduits de formulation A, mais à la température de 200°C pendant 30 secondes suivi par 3 minutes à 120°C. Ensuite, sous atmosphère d'azote, les enduits sont soumis à un faisceau d'électrons
- 30 accélérés produit par une cathode linéaire de 170 KeV (de la société ENERGY SCIENCES Inc.).

On soumet les revêtements durcis ainsi obtenus aux tests classiques. Les résultats obtenus sont reportés dans le tableau II, dans lequel

- la première colonne identifie la composition testée;
- la deuxième colonne le type de formulation utilisé;
- 35 la troisième colonne le numéro de l'exemple de synthèse du polyester semi-cristallin porteur de groupes méthacryloyle terminaux et sa quantité en % en poids par rapport au poids d'ensemble du polyester et du copolymère acrylique;

- la quatrième colonne le numéro de l'exemple de synthèse du copolymère acrylique porteur de groupes éthyléniquement insaturés et sa quantité en % en poids par rapport au poids d'ensemble du polyester et du copolymère acrylique;
- la cinquième colonne la valeur de la résistance au choc direct, en kg.cm, selon la norme ASTM D2795;
- la sixième colonne la valeur de la résistance au choc inverse, en kg.cm, selon la norme ASTM D2795;
- la septième colonne la valeur de la dureté au crayon sous un angle de 45°, avec une force de 7,5 newtons, mesurée selon la norme ASTM D3363-92A;
- la huitième colonne la résistance à la méthyléthylcétone, qui correspond au nombre de doubles frottements (aller et retour) avec un tampon d'ouate imbibé de méthyléthylcétone, qui n'altère pas l'aspect de la surface du film durci;
- la neuvième colonne une évaluation visuelle de l'enduit, selon laquelle, "bon" signifie que le revêtement durci possède un aspect lisse et brillant, sans défauts apparents tels que cratères, piqûres, etc., "moyen" signifie que le revêtement durci présente un aspect de peau d'orange, avec une brillance mesurée sous un angle de 60° qui est inférieure à 80% et des défauts de surface; et
- la dixième colonne la stabilité au stockage, évaluée comme expliqué ci-avant.

Ces résultats montrent clairement que les compositions en poudre conformes à l'invention à base d'un mélange d'un polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux et d'un copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés donnent des enduits de peinture et de vernis qui possèdent des caractéristiques excellentes.

En effet, la comparaison des propriétés des enduits obtenus avec les compositions selon l'invention (a) à (d), (g), (i) à (k), (m) et (n), avec celles des enduits obtenus avec les compositions comparatives (c), (f), (h), (l) et (o), qui ne contiennent pas des polyesters semi-cristallins porteurs de groupes méthacryloyle, montre que:

- la flexibilité (choc direct et inverse) est bien meilleure pour les compositions selon l'invention;
- l'aspect de surface est également bien meilleur pour les compositions selon l'invention;
- il en va de même pour la résistance aux solvants.

Quant à la dureté de surface, elle est très élevée, allant jusqu'à 3H, aussi bien pour les compositions selon l'invention que pour les compositions comparatives.

Toutes ces propriétés sont obtenues à des températures de fusion aussi basses que 120-130°C.

Par ailleurs, les compositions conformes à l'invention sont stables au stockage.

Tableau II

Composition	Formulation	Polyester semi- cristallin n° de l'exemple et quantité	Copolymère acrylique: n° de l'exemple et quantité	Résistance choc direct	Résistance choc inverse	Dureté au crayon	MEK rubs	Evaluation visuelle	Stabilité au stockage
5									
10	(a)	Exemple 2 20	Exemple 3 80	40	20	3H	> 100	bon	5,4,4,4 +
	(b)	Exemple 5 31,4	Exemple 5 68,6	40	40	H	> 150	bon	5,5,5,4 ++
	(c)	Exemple 2 15	Exemple 4 85	40	40	3H	> 100	bon	5,4,3,3 +
	(d)	Exemple 2 20	Exemple 3 80	20	20	2H	> 100	bon	5,5,4,4, +
15	(e)*	-	Exemple 3 100	0	0	2H	50	moyen	5,5,4,3 +
	(f)*	-	Exemple 8 100	0	0	2H	40	moyen	5,4,4,3 +
20	(g)	Exemple 7 30	Exemple 8 70	40	40	2H	> 100	bon	5,4,4,3 +
	(h)*	-	Exemple 9 100	0	0	2H	50	moyen	5,4,4,3 +

Tableau II (suite)

Composition	Formulation	Polyester semi-: cristallin n° de l'exemple et quantité	Copolymère acrylique: n° de l'exemple et quantité	Résistance choc direct	Résistance choc inverse	Dureté au crayon	MEK rubs	Evaluation visuelle	Stabilité au stockage	
10	(i)	C	Exemple 6 15	Exemple 9 85	20	40	3H	> 100	bon	4,4,3,3 +
	(j)	A	Exemple 7 30	Exemple 10 70	40	40	3H	> 100	bon	5,4,3,3 +
	(k)	C	Exemple 7 30	Exemple 10 70	20	40	2H	> 100	bon	5,4,3,3 +
15	(l)*	A	-	Exemple 11 100	0	0	H	40	moyen	5,4,4,3 +
	(m)	A	Exemple 2 25	Exemple 11 75	40	40	2H	> 100	bon	5,4,4,3 +
20	(n)	A	Exemple 2 20	Exemple 12 80	40	40	3H	> 100	bon	4,4,3,3 +
	(o)*	A	-	Exemple 12 100	0	0	2H	20	moyen	5,4,4,3 +

* Les compositions (e), (f), (h), (i) et (o), marquées * sont testées à titre de comparaison.

REVENDEICATIONS

1. Compositions en poudre durcissables par rayonnement caractérisées en ce qu'elles comprennent un mélange d'au moins un polyester semi-cristallin
- 5 contenant des groupes méthacryloyle terminaux et d'au moins un copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés, ces polyesters comprenant les produits de réaction d'un méthacrylate de glycidyle et d'un polyester semi-cristallin contenant des groupes carboxyle terminaux, ce dernier étant choisi parmi
- 10 (a) un polyester qui est le produit de réaction de
- (1) un constituant acide qui contient (a.1.1) 85 à 100 moles % d'acide téréphtalique, d'acide 1,4-cyclohexanedicarboxylique ou d'acide 1,12-dodécanedioïque et (a.1.2) 0 à 15 moles % d'au moins un
- 15 autre acide di- ou polycarboxylique aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique ayant de 4 à 14 atomes de carbone, et
- (2) un constituant alcoolique qui contient (a.2.1) 85 à 100 moles % d'un diol aliphatique saturé à chaîne droite ayant de 2 à 12 atomes de carbone et (a.2.2) 0 à 15 moles % d'au moins un autre di- ou
- 20 polyol aliphatique ou cycloaliphatique ayant de 2 à 15 atomes de carbone; et
- (b) un polyester qui est le produit de réaction de
- (1) un constituant acide qui contient (b.1.1) 85 à 100 moles % d'un acide dicarboxylique aliphatique saturé à chaîne droite ayant de 4 à
- 25 14 atomes de carbone et (b.1.2) 0 à 15 moles % d'au moins un autre acide di- ou polycarboxylique aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique ayant de 4 à 14 atomes de carbone, et,
- (2) un constituant alcoolique qui contient (b.2.1) 85 à 100 moles % de 1,4-cyclohexanediol, ou de 1,4-cyclohexanediméthanol et (b.2.2) 0 à 15 moles % d'au moins un autre di- ou polyol aliphatique ou
- 30 cycloaliphatique ayant de 2 à 15 atomes de carbone;
- et ledit copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés étant constitué du
- (c) produit de réaction de
- (1) un copolymère acrylique porteur de groupes fonctionnels contenant
- 35 (c.1.1) 40 à 95 moles% d'au moins un monomère contenant le groupe acryloyle ou méthacryloyle, (c.1.2) 5 à 60 moles% d'au moins un autre monomère éthyléniquement insaturé et (c.1.3) 5 à 60 moles%, calculé sur le total des quantités de (c.1.1) et (c.1.2), d'un autre monomère éthyléniquement insaturé porteur d'un

groupe fonctionnel capable de subir une réaction d'addition ou de condensation et choisi parmi les groupes époxy, carboxyle, hydroxyle ou isocyanato, avec

- 5 (2) un monomère (c.2) contenant un groupe éthyléniquement insaturé et un groupe fonctionnel capable de subir une réaction d'addition ou de condensation avec le groupe fonctionnel du monomère (c.1.3) incorporé dans le copolymère acrylique (1).

- 10 2. Compositions selon la revendication 1, caractérisées en ce que les groupes éthyléniquement insaturés du copolymère acrylique (c) sont de préférence des groupes acryloyle ou méthacryloyle, le groupe éthyléniquement insaturé du monomère (c.2) étant un groupe acryloyle ou méthacryloyle.
- 15 3. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisées en ce que l'acide di- ou polycarboxylique (a.1.2) est choisi parmi l'acide maléique, l'acide fumarique, l'acide isophtalique, l'acide phtalique, l'acide téréphtalique, l'acide 1,2-cyclohexanedicarboxylique, l'acide 1,3-cyclohexanedicarboxylique, l'acide 1,4-cyclohexanedicarboxylique, l'acide succinique, l'acide glutarique, l'acide adipique, l'acide pimélique, l'acide subérique, l'acide azélaïque, l'acide sébacique, l'acide trimellitique, l'acide pyromellitique et leurs anhydrides, seuls ou en mélange.
- 20 4. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisées en ce que le diol aliphatique saturé à chaîne droite (a.2.1) est choisi parmi l'éthylène glycol, le 1,4-butanediol, le 1,5-pentanediol et le 1,6-hexanediol.
- 25 5. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisées en ce que le di- ou polyol aliphatique ou cycloaliphatique (a.2.2) est choisi parmi le 1,4-cyclohexanediol, le 1,4-cyclohexanediméthanol, le bisphénol A hydrogéné, le triméthylolpropane, le ditriméthylolpropane, le triméthyloléthane, le pentaérythritol et leurs mélanges.
- 30 6. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisées en ce que l'acide dicarboxylique aliphatique saturé à chaîne droite (b.1.1) est choisi parmi l'acide succinique, l'acide glutarique, l'acide adipique, l'acide pimélique, l'acide subérique, l'acide azélaïque, l'acide sébacique, l'acide 1,12-dodécanedioïque et leurs anhydrides, seuls ou en mélange.
- 35

7. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisées en ce que l'acide di- ou polycarboxylique (b.1.2) est choisi parmi l'acide maléique, l'acide fumarique, l'acide phtalique, l'acide téréphtalique, l'acide isophtalique, l'acide 1,2-cyclohexanedicarboxylique, l'acide 1,3-cyclohexanedicarboxylique, l'acide 1,4-cyclohexanedicarboxylique, l'acide trimellitique, l'acide pyromellitique et leurs anhydrides, seuls ou en mélange.
8. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisées en ce que le di- ou polyol aliphatique ou cycloaliphatique (b.2.2) est choisi parmi l'éthylène glycol, le propylène glycol, le 1,4-butanediol, le 1,5-pentanediol, le 1,6-hexanediol, le 1,4-cyclohexanediol, le 1,4-cyclohexanediméthanol, le bisphénol A hydrogéné, le triméthylolpropane, le ditriméthylolpropane, le triméthyloléthane, le pentaérythritol et leurs mélanges.
9. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisées en ce que ledit polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux présente un degré d'insaturation terminale de 0,17 à 2,0, de préférence de 0,35 à 1,50 milliéquivalents de doubles liaisons par gramme de polyester.
10. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisées en ce que ledit polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux possède un poids moléculaire moyen en nombre compris entre 1.000 et 20.000, de préférence entre 1.400 et 8.500.
11. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisées en ce que ledit polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux présente une température de fusion de 60 à 150°C.
12. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisées en ce qu'un méthacrylate glycidyle est choisi parmi le méthacrylate de glycidyle et le méthacrylate de β -méthylglycidyle.
13. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisées en ce que le monomère contenant le groupe acryloyle ou méthacryloyle (c.1.1) est choisi parmi des monomères tels que les acrylates ou méthacrylates de méthyle, d'éthyle, de propyle, de n-butyle, d'isobutyle, de tert.-butyle, de 2-éthylhexyle, de stéaryle, de tridécyle, de cyclohexyle, de benzyle, de phényle, de diméthylaminoéthyle, de diéthylaminoéthyle, d'isobornyle, de polysiloxane, de caprolactone, etc., seuls ou en mélange.

14. Compositions selon l'une quelconques des revendications 1 à 13, caractérisées en ce que le monomère éthyléniquement insaturé (c.1.2), différent du monomère (c.1.1), est choisi parmi le styrène, l' α -méthylstyrène, le vinyltoluène, l'acrylonitrile, le méthacrylonitrile, l'acétate ou le propionate de vinyle, l'acrylamide, le méthacrylamide, le méthylolméthacrylamide, le chlorure de vinyle, l'éthylène, le propylène, les oléfines ayant de 4 à 20 atomes de carbone, etc., seuls ou en mélange.
- 10 15. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisées en ce que le monomère éthyléniquement insaturé (c.1.3), différent des monomères (c.1.1) et (c.1.2), et porteur d'un groupe fonctionnel capable de subir une réaction d'addition ou de condensation et choisi parmi les groupes époxy, carboxyle, hydroxyle ou isocyanato, peut être l'acrylate ou le méthacrylate de glycidyle, l'acide acrylique ou méthacrylique, l'acrylate ou le méthacrylate d'hydroxyéthyle, le méthacrylate de 2-isocyanatoéthyle, l'isocyanate de méthacryloyle, le 1-(1-isocyanato-1-méthyléthyl)-3-(1-méthyléthényle)-benzène, l'anhydride maléique, l'anhydride tétrahydrophtalique.
- 20 16. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 15 caractérisées en ce que le monomère (c.2) qui contient à la fois un groupe éthyléniquement insaturé et un groupe fonctionnel capable de subir une réaction d'addition ou de condensation avec le groupe fonctionnel du copolymère acrylique apporté par le monomère (c.1.3), est choisi parmi les monomères (c.1.3), de préférence les monomères qui contiennent un groupe acryloyle ou méthacryloyle.
- 30 17. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisées en ce que ledit copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés présente un degré d'insaturation de 0,35 à 3,5, de préférence de 0,5 à 2,5 milliéquivalents de doubles liaisons par gramme du copolymère.
- 35 18. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 17, caractérisées en ce que le copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés présente une viscosité allant de 10.000 à 100.000 mPa.s à 125°C.
19. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 18, caractérisées en ce que le copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés possède un poids moléculaire moyen en nombre compris entre 1.000 et 8.000, de préférence entre 2.000 et 6.000.

20. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 19, caractérisées en ce que le copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés présente une température de transition vitreuse allant de 45 à 100°C.
- 5 21. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 20, caractérisées en ce que le mélange des polyester et copolymère acrylique contient 5 à 50, de préférence 5 à 35 parties en poids du polyester semi-cristallin contenant des groupes méthacryloyle terminaux, et 50 à 95, de préférence 65 à 95 parties en poids du copolymère acrylique contenant des groupes éthyléniquement insaturés, par rapport au poids total de ces deux constituants.
- 10 22. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 21, caractérisées en ce qu'elles sont exemptes d'agents de réticulation et de catalyseurs.
- 15 23. Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 22, caractérisées en ce qu'elles comprennent, en plus, un oligomère éthyléniquement insaturé.
- 20 24. Compositions selon la revendication 23, caractérisées en ce qu'elles comprennent pour 100 parties en poids, jusqu'à 20 parties en poids, de préférence jusqu'à 10 parties en poids de l'oligomère éthyléniquement insaturé.
- 25 25. Compositions durcissables par irradiation ultraviolette selon l'une quelconque des revendications 1 à 24, caractérisées en ce qu'elles comprennent, en plus, un photoinitiateur et éventuellement un photoactivateur.
- 30 26. Compositions selon la revendication 25, caractérisées en ce qu'elles comprennent pour 100 parties en poids, jusqu'à 15 parties en poids, de préférence de 0,5 à 8 parties en poids de photoinitiateur.
- 35 27. Procédé de revêtement d'un article, caractérisé en ce qu'on applique sur ledit article une composition en poudre durcissable par rayonnement selon l'une quelconque des revendications 1 à 26, par dépôt par pulvérisation au pistolet électrostatique ou triboélectrique ou par dépôt en lit fluidisé, en ce qu'on fait fondre le revêtement ainsi obtenu par chauffage à une température de 100 à 150°C, pendant une durée de 1 à 5 minutes et en ce que l'on expose ensuite ledit revêtement à l'état fondu à des rayons ultraviolets ou à des faisceaux d'électrons accélérés pendant une durée suffisante pour former un revêtement durci.

28. Vernis et peintures en poudre durcissables par irradiation avec un faisceau d'électrons accélérés, obtenus à partir de compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 24.
- 5 29. Vernis et peintures en poudre durcissables par irradiation ultraviolette, obtenus à partir de compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 26.
30. Articles revêtus entièrement ou partiellement de vernis et/ou de peintures selon l'une quelconque des revendications 27 à 29.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/BE 97/00125

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 C09D167/07 C09D133/06 C08L67/07 C08L33/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 C09D C08L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 624 609 A (BASF AG) 17 November 1994 see claims 1-6 ---	1-30
A	WO 94 01505 A (EASTMAN KODAK COMPANY) 20 January 1994 cited in the application see claims 1-14 ---	1-30
A	WO 96 00751 A (S. C. JOHNSON & SON, INC.) 11 January 1996 see claims 9-18 -----	1



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

5 January 1998

Date of mailing of the international search report

15/01/1998

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Decocker, L

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PC 1/BE 97/00125

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 624609 A	17-11-94	DE 4315830 A	17-11-94
WO 9401505 A	20-01-94	CA 2138025 A	20-01-94
		EP 0649450 A	26-04-95
		JP 7509504 T	19-10-95
		MX 9304008 A	28-02-94
		US 5625028 A	29-04-97
WO 9600751 A	11-01-96	NONE	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Den : Internationale No
PCT/BE 97/00125

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 6 C09D167/07 C09D133/06 C08L67/07 C08L33/06

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
CIB 6 C09D C08L

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	EP 0 624 609 A (BASF AG) 17 novembre 1994 voir revendications 1-6 ---	1-30
A	WO 94 01505 A (EASTMAN KODAK COMPANY) 20 janvier 1994 cité dans la demande voir revendications 1-14 ---	1-30
A	WO 96 00751 A (S. C. JOHNSON & SON, INC.) 11 janvier 1996 voir revendications 9-18 -----	1

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"Z" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

5 janvier 1998

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

15/01/1998

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl.
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Decocker, L

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs membres de familles de brevets

Dem. Internationale No

PCT/BE 97/00125

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 624609 A	17-11-94	DE 4315830 A	17-11-94
WO 9401505 A	20-01-94	CA 2138025 A	20-01-94
		EP 0649450 A	26-04-95
		JP 7509504 T	19-10-95
		MX 9304008 A	28-02-94
		US 5625028 A	29-04-97
WO 9600751 A	11-01-96	AUCUN	